

NIPPON MATEX PREMIUM

ការពិពណ៌នា	Nippon Mtex Premium គឺជាប្រភេទថ្នាំដែលបង្កើតឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងសារធាតុអ៊ីបិលនៅក្នុងស៊ីម៉ង់ត៍បេតុងនៃផ្នែកផ្ទៃខាងក្នុង និងផ្នែកផ្ទៃខាងក្រៅជញ្ជាំងបូក។ ធន់នឹងអាកាសធាតុ និងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងការដុះស្រូវនិងផ្សិត។ ផ្តល់នូវការគ្របដណ្តប់ល្អ និងងាយស្រួលប្រើ។	
ប្រភេទ	កែប្រែ Acrylic Emulsion	
ផ្ទៃប្រើប្រាស់	ជាប្រភេទថ្នាំលាបសម្រាប់ផ្ទៃជញ្ជាំងបូក និងផ្ទៃឈើ។ <ul style="list-style-type: none"> Soft boards Asbestos ឈើ 	<ul style="list-style-type: none"> ជញ្ជាំងម្ខាងសិលា ស៊ីម៉ង់ត៍ / បេតុង ពិដាន
សម្រេច	Low Sheen ពណ៌៖ មានពណ៌ច្រើនដែលទាក់ទាញក្នុងកាតពណ៌។ ពណ៌ពិសេសតាមការស្នើសុំ។	
លក្ខណៈពិសេស	<ul style="list-style-type: none"> ទប់ទល់នឹងការខូចគុណភាពដោយស៊ីម៉ង់ត៍ដែលលាយទឹកថ្មីៗ។ ធន់នឹងអាកាសធាតុ។ ការពារការដុះផ្សិត និងស្រូវ។ មានការគ្របដណ្តប់ខ្ពស់ដោយសារទឹកថ្នាំលាបមានភាពលាបចូលសាច់ផ្ទៃ។ អាចលាងនឹងទឹកបាន និងមានមុខងារធន់នឹងទឹក ហើយសាប៊ូ។ 	
វិធីសាស្ត្រនៃការលាប	ជក់, រ៉ូឡូ, ម៉ាស៊ីនបាញ់ខ្យល់ និងម៉ាស៊ីនបាញ់គ្មានខ្យល់។	
ការប្រើប្រាស់	ទ្រីស្ត្រ: 10.0 ម ² / លីត្រ (ផ្នែកលើ 35 microns DFT)	
ល្បាយលាយ	ប្រើទឹកស្អាត។ <ul style="list-style-type: none"> ជក់ និងរ៉ូឡូ : 10% អតិបរមា ម៉ាស៊ីនបាញ់ខ្យល់ : 10 – 20% ម៉ាស៊ីនបាញ់គ្មានខ្យល់ : 05 – 10% 	
ការរៀបចំផ្ទៃ	ផ្ទៃលាបត្រូវតែស្អាត, ស្ងួត និងរឹងមាំ។ ធូលី / ម្សៅ : សម្អាតដោយក្រណាត់សើម។ ចំណែកម្សៅដែលមានលើផ្ទៃត្រូវសម្អាតអោយស្អាតហើយលាបជាមួយ VINILEX 5170 SEALER។ ស្រទាប់លាបចាស់ : ត្រូវសម្អាតដោយកំបិតឈូស ឬឧបករណ៍ដែលសមស្រប។ ម្ខាងសិលា : ត្រូវសម្អាតដោយកំបិតឈូស ឬឧបករណ៍ដែលសមស្រប។ ត្រូវជួសជុលស្រទាប់ដែលខូចឡើងវិញហើយត្រូវប្រើម្សៅបៀកដែលធន់នឹងទឹក។ សំណើម : សំណើមខ្ពស់នឹងធ្វើឱ្យខូចគុណភាពថ្នាំលាប។ សង្កេតកម្រិតខាងក្រោម មុនពេលលាប៖ <ul style="list-style-type: none"> > ជញ្ជាំងបូក : ក្រោម 6% > ឈើ : ក្រោម 10% រាល់ការគ្របដណ្តប់ត្រូវតែពិនិត្យ។ ស្រូវនិងផ្សិត : សម្អាតដោយកំបិតឈូស ហើយត្រូវប្រើ NIPPON ANTI-FUNGUS SOLUTION។ លាងសម្អាតម្តងទៀតដោយទឹកស្អាតហើយទុកអោយស្ងួត។ ប្រេង / ខ្លាញ់ : លាងសម្អាតជាមួយនឹងទឹកសាប៊ូ និងសារធាតុរំលាយបន្តិចបើចាំបាច់។ លាងសម្អាតអោយស្ងួតដើម្បីអោយបាត់ជាតិខ្លាញ់និងប្រេង។	
ការបាញ់ដោយម៉ាស៊ីន	ម៉ាស៊ីនបាញ់ខ្យល់ កំរិតសំពាធ (Kg/cm ²) : 3 – 4 ទំហំក្បាលបាញ់នៅមុំ 60° : 1.3 mm រំលាយ : 10 – 20%	ម៉ាស៊ីនបាញ់គ្មានខ្យល់ កំរិតសំពាធ (Kg/cm ²) : 120 – 150 ទំហំក្បាលបាញ់នៅមុំ 60° : 0.017" រំលាយ : 10% អតិបរមា
ការណែនាំក្នុងការលាប	<ul style="list-style-type: none"> លាប 1 – 2 ស្រទាប់ជាមួយនឹងម្សៅបៀកការពារជំរុំទឹក លាប 1 ស្រទាប់ជាមួយនឹង NIPPON VINILEX 5170 WALL SEALER លាប 2 ស្រទាប់ជាមួយនឹង NIPPON MATEX PREMIUM 	
រយៈពេលស្ងួត	ស្ងួតអាចប៉ះបាន: 10 នាទីនៅសីតុណ្ហភាព 30 ° ។	
រយៈពេលលាបបន្ទាប់	2 ម៉ោងយ៉ាងតិច។	
ការសម្អាត	លាងសម្អាតឧបករណ៍ភ្លាមបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់រួចជាមួយទឹកស្អាត។	
ការផ្គុំ	ទុកក្នុងធុងបិទជិតអោយបានត្រឹមត្រូវ។ ដាក់នៅកន្លែងដែលត្រជាក់, ស្ងួតនិងស្អាត។ កន្លែងកខ្វក់ ឬសារធាតុកខ្វក់អាច បណ្តាលឱ្យមានការបំផ្លាញនៃថ្នាំលាប។	
ព័ត៌មានទូទៅ		
SOLID CONTENT	62 ± 2.0 ដោយទម្ងន់ (%)	
SPECIFIC GRAVITY	1.35 ± 0.03 ម ³ លីត្រ	
ទំហំ	1 លីត្រ, 5 លីត្រ និង 18 លីត្រ	
ចំណាំ	ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ឱ្យអនុវត្តចំពោះផលិតផល និងដំណើរការរបស់វាក្រោមលក្ខខណ្ឌធ្វើតេស្តស្ថានភាពល្អជាក់ស្តែង។ ដោយសារការលះខ្វះខាតប្រែប្រួលលក្ខណៈពិសេស គ្រប់គ្រងរបស់យើង ដែលផលិតផលអាចត្រូវបានអនុវត្ត សម្រាប់វិធីសាស្ត្រនៃការលាបជាក់លាក់ សូមទាក់ទងផ្នែកលក់ និងទីផ្សារនៃ JCM Nippon Paint (Cambodia) Co. Ltd. យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែព័ត៌មានទិន្នន័យផលិតផលរបស់យើងដោយមិនមានការជូនដំណឹងបន្ថែម។	