

NIPPON WEATHERBOND 12 YEARS

ការពិពណ៌នា	Nippon Weatherbond 12 ឆ្នាំ គឺជាលាបប្រភេទទឹកដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ធន់នឹងផ្នែកផ្ទៃខាងក្រៅ និងផ្នែកផ្ទៃខាងក្នុង។
ប្រភេទ	Acrylic Emulsion សុទ្ធជាមួយបច្ចេកវិទ្យាមីក្រូជែល (Micro Gel Technology)
ផ្ទៃប្រើប្រាស់	សារធាតុ emulsion កំរិតពិសេស ជាមួយនឹងមុខងារការពារ និងការតុបតែងដ៏ល្អឥតខ្ចោះ សម្រាប់ផ្ទៃជញ្ជាំងបូកផ្នែកខាងក្រៅ និងផ្នែកខាងក្នុងទាំងអស់ដូចជា៖ <ul style="list-style-type: none"> • ឥដ្ឋ • ផ្ទៃគ្រប់សន្តាន • ជញ្ជាំងម្ខាងសិលា • ស៊ីម៉ង់ត៍
សម្រេច	Sheen ពណ៌៖ មានពណ៌ច្រើនដែលទាក់ទាញក្នុងកាតពណ៌។ ពណ៌ពិសេសតាមការស្នើសុំ។
លក្ខណៈពិសេស	<ul style="list-style-type: none"> • ធន់នឹងអាកាសធាតុបានយ៉ាងល្អ។ • ប្រសិទ្ធភាពរហូតដល់ 12 ឆ្នាំ។ • ធន់នឹងទឹក និងអាចលាងសម្អាតបានល្អ។ • ធន់នឹងជាតិអាល់កាលីន (Alkaline) និង ការស្លាកពណ៌។ • ធន់នឹងធូលីដីបានល្អ។ • ធន់នឹងការដុះផ្សិត និងស្នែង។ • មានភាពខ្ជាប់ទៅនឹងផ្ទៃលាប។ • ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់។ • APEO Free គ្មានសារធាតុពុល មិនមានជាតិសំណ បារត និងលោហធាតុធ្ងន់។ • VOCs ទាប (មាន < 30g/L VOC បំពេញតាមតម្រូវការ VOC) ។ • Green Label Certificate
វិធីសាស្ត្រនៃការលាប	
ការរៀបចំផ្ទៃ	ផ្ទៃលាបត្រូវតែស្អាត, ស្ងួត និងរឹងមាំ។ ការណែនាំ ធូលី / មេរៀន : ប្រើម៉ាស៊ីនបាញ់ទឹកដែលមានសំពាធខ្ពស់ដើម្បីសម្អាត។ រាល់ផ្ទៃដែលមានមេរៀនត្រូវលាបជាមួយនឹង NIPPON ACRYLIC 5170 WALL SEALER បន្ទាប់ពីលាងរួច។ ផ្ទៃលាបចាស់ / ម្ខាងសិលា / មេរៀន : ស្រទាប់លាបចាស់ដែលខូច ឬប្រភេទផ្ទៃលាបត្រូវសម្អាតដោយកាំបិតឈូស ឬ ម៉ូទ័រឆាបដែលសមស្រប។ ចំនែកស្រទាប់ផ្ទៃដែលមិនស្មើគ្នាត្រូវតែលាបឡើងវិញជាមួយនឹង Putty / Skimcoat។ សំណើម : សំណើមខ្ពស់នឹងធ្វើឱ្យខូចគុណភាពផ្ទៃលាប។ សង្កេតកម្រិតខាងក្រោមមុនពេលលាប៖ <ul style="list-style-type: none"> • ជញ្ជាំងបូក: ក្រោម 16% ដោយ Protimeter Mini BLD 2000 Moisture meter ។ ក្រោម 60% ដោយ Lutron MS-7003 Moisture Meter ។ ស្នែង / ផ្សិត : សម្អាតដោយកាំបិតឈូស ហើយត្រូវប្រើជាមួយ NIPPON ANTI-FUNGUS SOLUTION។ លាងសម្អាតម្តងទៀតដោយទឹកស្អាត ហើយទុកអោយស្ងួត។ ប្រេង / ខ្លាញ់ : លាងសម្អាតជាមួយនឹងទឹកសាប៊ូ និងសារធាតុរំលាយបន្តិចបើចាំបាច់។ លាងសម្អាតអោយសព្វដើម្បីអោយបាត់ជាតិខ្លាញ់និងប្រេង។
ឧបករណ៍ត្រូវប្រើ	ជក់, រ៉ូឡូ និងម៉ាស៊ីនបាញ់គ្មានខ្យល់។
ការប្រើប្រាស់ថ្នាំ	ទ្រឹស្តី: 9 - 12 ម ² / លីត្រ (ផ្នែកលើ 30 - 40 microns DFT)
ល្បាយលាយ	មិនត្រូវលើសពី 10% នៃ ទឹកស្អាតបើចាំបាច់ ជក់ & រ៉ូឡូ : អតិបរមា 10% ម៉ាស៊ីនបាញ់គ្មានខ្យល់ : អតិបរមា 5%
ការបាញ់ដោយម៉ាស៊ីន	ម៉ាស៊ីនបាញ់គ្មានខ្យល់ កំរិតសំពាធ (Kg/cm ²) : 120 – 150 ទំហំក្បាលបាញ់នៅមុំ 60 ° : 0.017” រំលាយ : អតិបរមា 5%

ការណែនាំក្នុងការលាប	<ul style="list-style-type: none"> លាប 1 – 2 ស្រទាប់ជាមួយនឹង NIPPON EXTERIOR PUTTY ឬ WEATHERBOND SKIMCOAT លាប 1 ស្រទាប់ជាមួយនឹង 5100 WALL SEALER លាប 2 ស្រទាប់ជាមួយនឹង WEATHERBOND PLUS
ណែនាំកំរិតនៃកម្រាស់	30 – 40 មីក្រុន DFT (កម្រាស់ស្រទាប់ស្ងួត) លាបក្នុងមួយលើកតាមស្តង់ដារ។
រយៈពេលស្ងួត	ផ្ទៃស្ងួត: 30 នាទីនៅសីតុណ្ហភាព 30 ° ។
រយៈពេលលាបបន្ទាប់	2 ម៉ោង។ អប្បបរមាដោយផ្អែកលើស្ថានភាពធម្មតា។
ការសម្អាត	លាងសម្អាតឧបករណ៍ភ្លាមបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់រួចជាមួយទឹកស្អាត។
ការផ្ទុក	ទុកក្នុងធុងបិទជិតអោយបានត្រឹមត្រូវ។ ដាក់នៅកន្លែងដែលត្រជាក់, ស្ងួតនិងមានចរន្តខ្យល់ចេញចូលនៅសីតុណ្ហភាពចន្លោះពី 5 ទៅ 40 ° ។
ព័ត៌មានទូទៅ	
SOLID CONTENT	57.0 ± 2% ដោយទម្ងន់ (*)
SPECIFIC GRAVITY	1.45 ± 0.03 ម ³ / លីត្រ
អាយុកាល	18 ខែឡើងទៅ ជាមួយធុងបិទជិតត្រឹមត្រូវ។
ទំហំ	1 លីត្រ, 5 លីត្រ និង 18 លីត្រ
ការប្រុងប្រយ័ត្ន	ធានាការការពារគ្រប់គ្រាន់ និងជៀសវាងការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់លើស្បែកងាយប្រតិកម្ម ភ្នែក ជាដើម។
ចំណាំ	ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ឱ្យអនុវត្តចំពោះផលិតផល និងដំណើរការរបស់វាក្រោមលក្ខខណ្ឌធ្វើតេស្តសាកល្បងជាក់ស្តែង។ ដោយសារកាលៈទេសៈប្រែប្រួលហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើង ដែលផលិតផលអាចត្រូវបានអនុវត្ត សម្រាប់វិធីសាស្ត្រនៃការលាបជាក់លាក់ សូមទាក់ទងផ្នែកលក់ និងទីផ្សារនៃ JCM Nippon Paint (Cambodia) Co. Ltd. យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែតារាងទិន្នន័យផលិតផលរបស់យើងដោយមិនមានការជូនដំណឹងបន្ថែម។