

NIPPON WEATHERGARD 6 YEARS

ការពិពណ៌នា	ថ្នាំលាបប្រភេទទឹកដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ធន់នឹងផ្នែកផ្ទៃខាងក្រៅ ដែលមានមុខងារធន់នឹងទឹក និងមុខងារមិនស្រូបកម្ដៅពីព្រះអាទិត្យ។
ប្រភេទ	Acrylic Emulsion
ផ្ទៃប្រើប្រាស់	សារធាតុ emulsion កំរិតពិសេស ជាមួយនឹងមុខងារការពារ និងការតុបតែងដ៏ល្អឥតខ្ចោះ សម្រាប់ផ្ទៃជញ្ជាំងបូកផ្នែកខាងក្រៅទាំងអស់ដូចជា៖ <ul style="list-style-type: none"> • គីដូ • ផ្ទាំងម្ខាងសិលា • ផ្ទៃគ្រប់សន្តាន • ស៊ីម៉ង់ត៍
សម្រេច	Low Sheen ពណ៌៖ មានពណ៌ច្រើនដែលទាក់ទាញក្នុងកាតពណ៌។ ពណ៌ពិសេសតាមការស្នើសុំ។
លក្ខណៈពិសេស	<ul style="list-style-type: none"> • ធន់នឹងអាកាសធាតុ និងជាប់ពណ៌បានយូរ។ • មិនស្រូបកំដៅពីព្រះអាទិត្យតិច និងសន្សំសំចៃថវិការ។ • ធន់នឹងទឹក។ • ធន់នឹងការដុះផ្សិត និងស្នែរ។ • ផ្ទៃអាចលាងសម្អាតឡើងវិញដោយទឹក។ • ការពារការស្លាកពណ៌ និងជាតិអំបិល។ • ខាំជាប់ផ្ទៃលាបបានយ៉ាងល្អ។ • ងាយស្រួលប្រើប្រាស់និងលាប។ • VOCs ទាប (មាន <50g/L VOC បំពេញតាមតម្រូវការ VOC) ។ • គ្មានជាតិពុល គ្មានជាតិសំណ និងបារត ។

វិធីសាស្ត្រនៃការលាប

ការរៀបចំផ្ទៃ	<p>ផ្ទៃលាបត្រូវតែស្អាត, ស្ងួត និងរឹងមាំ។</p> <p>ការណែនាំ</p> <p>ធូលី / ម្សៅ : ប្រើម៉ាស៊ីនបាញ់ទឹកដែលមានសំពាធខ្ពស់ដើម្បីសម្អាត។ អាចលាងជាមួយទឹកសាប៊ូបើចាំបាច់។ រាល់ផ្ទៃដែលមានម្សៅត្រូវលាបជាមួយ HITEX 5180 WALL SEALER។</p> <p>ផ្ទៃលាបចាស់ / ម្ខាងសិលា / ម្សៅរៀត : ស្រទាប់លាបចាស់ដែលខូច ឬរូប៖ថ្នាំលាបត្រូវសម្អាតដោយម៉ាស៊ីនខាត់ជញ្ជាំងទឹក កាំបិតឈូលឬដែលសមស្រប។ ផ្ទៃដែលមិនទាន់ជួសជុលត្រូវជួសជុលឡើងវិញដោយប្រើ Putty ឬ Skimcoat។</p> <p>សំណើម : សំណើមខ្ពស់នឹងធ្វើឱ្យខូចគុណភាពថ្នាំលាប។ សង្កេតតម្រិតខាងក្រោមមុនពេលលាប៖</p> <ul style="list-style-type: none"> • ជញ្ជាំងបូក : ក្រោម 6% ។ • ឈើ : ក្រោម 10%។ <p>រាល់ការជ្រាបទឹកត្រូវតែពិនិត្យ។</p> <p>ផ្សិត / ស្នែរ : ត្រូវសម្អាតដោយកាំបិតឈូស ហើយត្រូវប្រើជាមួយ NIPPON ANTI-FUNGUS SOLUTION។ លាងសម្អាតម្តងទៀតដោយទឹកស្អាត ហើយទុកអោយស្ងួត។</p> <p>ប្រេង / ខ្នាញ់ : លាងសម្អាតជាមួយនឹងទឹកសាប៊ូ និងសារធាតុរំលាយបន្តិចបើចាំបាច់។ លាងសម្អាត អោយសព្វដើម្បីអោយបាត់ជាតិខ្លាញ់និងប្រេង។</p> <p>សំគាល់: រាល់ផ្ទៃដែលត្រូវលាបទាំងអស់ត្រូវតែស្អាត, ស្ងួត, រឹងមាំ និងមិនមានជាតិខ្លាញ់និងប្រេង។</p>
---------------------	---

ឧបករណ៍ត្រូវប្រើ	ធាក់, រ៉ូឡ័រ និងម៉ាស៊ីនបាញ់គ្មានខ្យល់។
------------------------	--

ល្បាយលាយ	ទឹកស្អាត។
-----------------	-----------

វិធីសាស្ត្រនៃការលាប	<p>ម៉ាស៊ីនបាញ់គ្មានខ្យល់ : 120 – 150 (Kg/cm²)</p> <p>ធាក់ និង រ៉ូឡ័រ : 10% អតិបរមា</p> <p>កំរិតសំពាធ : 0.017"</p> <p>ទំហំក្បាល់បាញ់នៅមុំ 60° : 0.017"</p> <p>ល្បាយលាយ : 10% អតិបរមា</p>
----------------------------	--

ការណែនាំក្នុងការលាប	<ul style="list-style-type: none"> • លាប 2 – 3 ស្រទាប់ជាមួយនឹង SKIMCOAT DOUBLE STAR ឬ SKIMCOAT HITEX CHONG NONG • លាប 1 ស្រទាប់ជាមួយនឹង HITEX 5180 WALL SEALER • លាប 2 ស្រទាប់ជាមួយនឹង WEATHERGARD
----------------------------	---

ណែនាំកំរិតនៃកម្រាស់	40 – 50 មីក្រុន DFT (កម្រាស់ស្រទាប់ស្លុត) លាបក្នុងមួយលើកតាមស្តង់ដារ។
ការគ្រប់ដណ្តប់	<ul style="list-style-type: none"> • ទ្រីស្តី : 10.0 ម² / លីត្រ (នៅ 40μm DFT) • ជាក់ស្តែក : 9.0 ម² / លីត្រ (បន្ទាប់ពីកត្តាបាត់បង់ 10%) <p>កត្តាបាត់បង់ជាក់ស្តែកសម្រាប់ការងារជាក់លាក់មួយអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌនៃការលាប វិធីសាស្ត្រ និងបច្ចេកទេស។ រួមជាមួយស្ថានភាពផ្ទៃ និងរូបរាងនៃផ្ទៃ។</p>
រយៈពេលស្ងួត	30 នាទីនៅសីតុណ្ហភាព 30 ° សម្រាប់កម្រាស់ស្រទាប់ 40 – 50 microns។
រយៈពេលលាបបន្ទាប់	2 ម៉ោងនៅសីតុណ្ហភាព 25°C ទៅ 30°C សម្រាប់កម្រាស់ស្រទាប់ 40 – 50 microns។
ការសម្អាត	លាងសម្អាតឧបករណ៍ភ្លាមបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់រួចជាមួយទឹកស្អាត។
ការផ្ទុក	ទុកក្នុងធុងបិទជិតអោយបានត្រឹមត្រូវ។ ជាក់នៅកន្លែងដែលត្រជាក់, ស្អាត, ស្ងួតនិងមានចរន្តខ្យល់ចេញចូលនៅសីតុណ្ហភាព 5°C ទៅ 40°C ។
ព័ត៌មានទូទៅ	
អាយុកាល	12 ខែឡើងទៅ ជាមួយធុងបិទជិតត្រឹមត្រូវ។
ទំហំ	1 លីត្រ, 5 លីត្រ និង 15 លីត្រ
ការប្រុងប្រយ័ត្ន	ធានាការការពារគ្រប់គ្រាន់ និងជៀសវាងការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់លើស្បែកងាយប្រតិកម្ម ភ្នែក ជាដើម។
ចំណាំ	ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ឱ្យអនុវត្តចំពោះផលិតផល និងដំណើរការរបស់វាក្រោមលក្ខខណ្ឌធ្វើតេស្តសាកល្បងជាក់ស្តែង។ ដោយសារកាលៈទេសៈប្រែប្រួលហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើង ដែលផលិតផលអាចត្រូវបានអនុវត្ត សម្រាប់វិធីសាស្ត្រនៃការលាបជាក់លាក់ សូមទាក់ទងផ្នែកលក់ និងទីផ្សារនៃ JCM Nippon Paint (Cambodia) Co. Ltd. យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែតារាងទិន្នន័យផលិតផលរបស់យើងដោយមិនមានការជូនដំណឹងបន្ថែម។