

NIPPON MATEX

ការពិពណ៌នា	សារធាតុ Acrylic Copolymer Emulsion ពហុគោលបំណងត្រូវបានណែនាំសម្រាប់បរិយាកាសដែលមានសំណើម
ប្រភេទ	Acrylic Copolymer Emulsion
ផ្ទៃប្រើប្រាស់	ជាប្រភេទថ្នាំលាបសម្រាប់ផ្ទៃខាងក្នុងនៃជញ្ជាំងបូក ។ <ul style="list-style-type: none"> Soft boards ធុញ្ជាំងម្ខាងសិលា ឈើ ស៊ីម៉ង់ត៍ / បេតុងស៊ីម៉ង់ត៍ / បេតុង ពិដាន
សម្រេច	Matt ពណ៌៖ មានពណ៌ច្រើនដែលទាក់ទាញក្នុងកាតពណ៌។ ពណ៌ពិសេសតាមការស្នើសុំ។
លក្ខណៈពិសេស	<ul style="list-style-type: none"> សន្សំសំចៃ។ ងាយស្រួលលាប។ មានការគ្របដណ្តប់ខ្ពស់ដោយសារទឹកថ្នាំលាបមានភាពលាបចូលសាច់ផ្ទៃ។ ណែនាំអោយប្រើនៅកន្លែងដែលមានសំណើមខ្ពស់។ ការពារការដុះផ្សិត និងស្បែក។ ត្រូវបានគេចាត់ទុកថា ជាថ្នាំលាបពិសេសនៅក្នុងថ្នាក់របស់វា។
វិធីសាស្ត្រនៃការលាប	
ឧបករណ៍ត្រូវប្រើ	ជក់, រ៉ូឡូ និងម៉ាស៊ីនបាញ់។
ការគ្របដណ្តប់	ទ្រីស្តី : 13.0 ម ² / លីត្រ (នៅ 40μm DFT)
ល្បាយលាយ	មិនត្រូវការល្បាយលាយ
ការរៀបចំផ្ទៃ	<p>ផ្ទៃលាបត្រូវតែស្អាត, ស្ងួត និងរឹងមាំ។</p> <p>ការណែនាំ</p> <p>សំណើម.....: មិនត្រូវមានសំណល់ទឹកនៅលើផ្ទៃនៃស្រទាប់ខាងក្រោមទេ។ សំណើមត្រូវតែមាន <4% (Sovereign moisture master) មុនពេលលាប។</p> <p>ជញ្ជាំងផ្ទៃចាស់.....: យកស្រទាប់ថ្មីដែលមិនស្ងួតជាប់គ្នាចេញ ភាពកខ្វក់ ថ្នាំលាបដែលរលាយចេញ ជាដើម ដោយប្រើម៉ាស៊ីនបាញ់ទឹកសម្អាតខ្ពស់ ឬមធ្យោបាយមេកានិចដូចជាជក់ដែកសម្រាប់ម៉ាស៊ីន ឬកំបិតឈូស អាស្រ័យលើជម្រើសដែលសមរម្យ។</p> <p>សារធាតុកខ្វក់.....: សម្អាតផ្ទៃដែលមានធូលី ឬដីចេញដោយក្រណាត់សើម។ លាងសម្អាតជាតិខ្លាំងនិងប្រេងជាមួយនឹងទឹកសាប៊ូ និងសារធាតុរំលាយ។ រួចទុកអោយស្ងួត។</p> <p>ស្បែកនិងផ្សិត.....: សម្អាតដោយកំបិតឈូស ហើយត្រូវប្រើជាមួយ NIPPON ANTI-FUNGUS SOLUTION។លាងសម្អាតម្តងទៀតដោយទឹកស្អាត ហើយទុកអោយស្ងួត។</p> <p>ស្នាមប្រេះ.....: ជួសជុលស្នាមប្រេះដោយផលិតផលណាមួយដែលសមស្រប។</p> <p>សំគាល់: រាល់ផ្ទៃដែលត្រូវលាបទាំងអស់ត្រូវតែស្អាត, ស្ងួត, រឹងមាំ និងមិនមានជាតិខ្លាំងនិងប្រេង។</p>
រយៈពេលស្ងួត	30 នាទីនៅសីតុណ្ហភាព 30 ° សម្រាប់កម្រាស់ស្រទាប់ 40 – 50 microns។
រយៈពេលលាបបន្ទាប់	2 ម៉ោងនៅសីតុណ្ហភាព 25°C ទៅ 30°C សម្រាប់កម្រាស់ស្រទាប់ 40 – 50 microns។
ការណែនាំក្នុងការលាប	<ul style="list-style-type: none"> លាប 1 ស្រទាប់ជាមួយនឹង 5101 Odour-less Sealer លាប 2 ស្រទាប់ជាមួយនឹង Nippon Matex
ការសម្អាត	លាងសម្អាតឧបករណ៍ភ្លាមបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់រួចជាមួយទឹកស្អាត។
ព័ត៌មានទូទៅ	
SOLID CONTENT	52.0 ± 2.0 % by weight (based on white color)
DENSITY	1.42 ± 2% kg / liter
ការផ្ទុក	ទុកក្នុងធុងបិទជិតអោយបានត្រឹមត្រូវ។ ដាក់នៅកន្លែងដែលត្រជាក់, ស្អាត, ស្ងួតនិងមានចរន្តខ្យល់ចេញចូលនៅសីតុណ្ហភាព 5°C ទៅ 40°C ។
អាយុកាល	18 ខែឡើងទៅ ជាមួយធុងបិទជិតត្រឹមត្រូវ។

ទំហំ	1 លីត្រ, 5 លីត្រ និង 18 លីត្រ
ការប្រុងប្រយ័ត្ន	ធានាការការពារគ្រប់គ្រាន់ និងជៀសវាងការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់លើវិស្វករងាយប្រតិកម្ម ភ្នែក ជាដើម។
ចំណាំ	ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ឱ្យអនុវត្តចំពោះផលិតផល និងដំណើរការរបស់វាក្រោមលក្ខខណ្ឌធ្វើតេស្តសាកល្បងជាក់ស្តែង។ ដោយសារកាលៈទេសៈប្រែប្រួលហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើង ដែលផលិតផលអាចត្រូវបានអនុវត្ត សម្រាប់វិធីសាស្ត្រនៃការលាបជាក់លាក់ សូមទាក់ទងផ្នែកលក់ និងទីផ្សារនៃ JCM Nippon Paint (Cambodia) Co. Ltd. យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែតារាងទិន្នន័យផលិតផលរបស់យើងដោយមិនមានការជូនដំណឹងបន្ថែម។