

# NIPPON SUPER EASY WASH

<b>ការពិពណ៌នា</b>	<p>Nippon Super Easy Wash ត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្នែកខាងក្នុងដែលមានលក្ខណៈពិសេសងាយលាងសម្អាត។ ស្នាមប្រឡាក់ជាច្រើនប្រភេទទៀតអាចត្រូវបានលាងចេញបានយ៉ាងងាយស្រួល ខណៈដែលស្រទាប់ផ្ទាំងលាបនៅតែរក្សាបាននូវភាពស្រស់ស្អាតធម្មជាតិ។ លក្ខណៈសម្បត្តិលាបអាចដុសលាងនឹងទឹក របស់ Nippon Super Easy Wash គឺខ្ពស់ជាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងផ្ទាំងលាប emulsion ផ្នែកខាងក្នុងផ្សេងទៀត (ច្រើនជាង 10,000 ដងដោយផ្អែកលើវិធីសាស្ត្រសាកល្បងសិង្កប៊ុរី SS5: Part F5: 1992)។</p>
<b>ប្រភេទ</b>	<p>Acrylic Polymer emulsion</p>
<b>ផ្ទៃប្រើប្រាស់</b>	<p>គ្រឿងតុបតែង និងការពារសម្រាប់ផ្ទៃខាងក្នុងដូចជា៖</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ជញ្ជាំងបេតុង</li> <li>• ម្កាងសិលា</li> <li>• អាបស្តូស</li> <li>• Gypsum</li> <li>• កុងផ្លាត</li> <li>• បន្ទះពិដាន</li> <li>• Fiber boards</li> <li>• បន្ទះឈើ</li> </ul>
<b>សម្រេច</b>	<p>Matt ពណ៌៖ មានពណ៌ច្រើនដែលទាក់ទាញក្នុងកាតពណ៌។ ពណ៌ពិសេសតាមការស្នើសុំ។</p>
<b>លក្ខណៈពិសេស</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• កាត់បន្ថយភាពកខ្វក់ និងស្នាមប្រឡាក់តិចជាងមុន។</li> <li>• ស្នាមប្រឡាក់នៅផ្ទាំងលាប Nippon Super Easy Wash អាចលាងសម្អាតបានយ៉ាងងាយស្រួល។</li> <li>• មានលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ដុសលាងនឹងទឹក (ច្រើនជាង 10,000 ដងដោយផ្អែកលើវិធីសាស្ត្រសាកល្បងសិង្កប៊ុរី SS5: ផ្នែក F5: 1992)។</li> <li>• ការគ្របដណ្តប់ល្អ និង ងាយស្រួលក្នុងការលាប។</li> <li>• មានលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងផ្សិត។ ការគ្រប់គ្រងប្រឆាំងនឹងការដុះផ្សិតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។</li> </ul>
<b>វិធីសាស្ត្រនៃការលាប</b>	
<b>ឧបករណ៍ត្រូវប្រើ</b>	<p>ជក់, រ៉ូឡូ និងម៉ាស៊ីនបាញ់។</p>
<b>ការគ្របដណ្តប់</b>	<p>ទ្រឹស្តី : 10.3 ម<sup>2</sup> / លីត្រ (នៅ 40μm DFT) ជាក់ស្តែង : 9.8 ម<sup>2</sup> / លីត្រ (នៅ 40μm DFT)</p>
<b>ល្បាយលាយ</b>	<p>ប្រើទឹកស្អាត ជក់ &amp; រ៉ូឡូ : 10% អតិបរមា      ម៉ាស៊ីនបាញ់ខ្យល់ : 20% ទៅ 30%      ម៉ាស៊ីនបាញ់គ្មានខ្យល់ : 10% អតិបរមា</p>
<b>ការរៀបចំផ្ទៃ</b>	<p>ផ្ទៃលាបត្រូវតែស្អាត, ស្ងួត និងរឹងមាំ។</p> <p><b>ការណែនាំ</b></p> <p><b>ធូលី / ម្សៅ</b> : ប្រើម៉ាស៊ីនបាញ់ទឹកដែលមានសំពាធខ្ពស់ដើម្បីសម្អាត។</p> <p><b>ផ្ទៃលាបចាស់</b> : ស្រទាប់លាបចាស់ដែលខូច ឬប្រហុយផ្ទាំងលាបត្រូវសម្អាតដោយម៉ាស៊ីនបាញ់ទឹកដែលមានសំពាធខ្ពស់ ដែលសមស្រប។</p> <p><b>ម្កាងសិលា</b> : សម្អាតដោយកាំបិតឈូស ឬម៉ូទ័រខាត់។</p> <p><b>ស្មៅនិងផ្សិត</b> : លាបត្រូវសម្អាតដោយម៉ាស៊ីនបាញ់ទឹកដែលមានសំពាធខ្ពស់ ហើយត្រូវប្រើជាមួយ NIPPON ANTI-FUNGUS SOLUTION។ លាងសម្អាតម្តងទៀតដោយទឹកស្អាត ហើយទុកអោយស្ងួត។</p> <p><b>ប្រេង / ខ្នាញ់</b> : លាងសម្អាតជាមួយនឹងទឹកសាប៊ូ និងសារធាតុរំលាយបន្តិចបើចាំបាច់។ លាងសម្អាតអោយស្ងួតដើម្បីអោយបាត់ជាតិខ្នាញ់និងប្រេង។ ជៀសវាងផ្ទាំងលាបនៅពេលដែលសំណើមលើសពី 85% ។</p> <p><b>សំណើម</b> : សំណើមខ្ពស់នឹងធ្វើឱ្យខូចគុណភាពផ្ទាំងលាប។ សង្កេតកម្រិតខាងក្រោមមុនពេលលាប៖</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ជញ្ជាំងបូក : ក្រោម 6% ។</li> <li>• ឈើ : ក្រោម 10%។</li> <li>• រាល់ការជ្រាបទឹកត្រូវតែពិនិត្យ។</li> </ul>
<b>រយៈពេលស្ងួត</b>	<p>20 នាទីនៅសីតុណ្ហភាព 30 °</p>
<b>រយៈពេលលាបបន្ទាប់</b>	<p>2 ម៉ោងនៅសីតុណ្ហភាព 25°C ទៅ 30°C</p>
<b>ការណែនាំក្នុងការលាប</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• លាប 1 – 2 ស្រទាប់ជាមួយនឹង NIPPON SKIMCOAT SINGLE STAR</li> <li>• លាប 1 ស្រទាប់ជាមួយនឹង NIPPON VINILEX 5101 WALL SEALER</li> <li>• លាប 2 ស្រទាប់ជាមួយនឹង SUPER EASY WASH</li> </ul>
<b>ការសម្អាត</b>	<p>លាងសម្អាតឧបករណ៍ភ្លាមបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់រួចជាមួយទឹកស្អាត។</p>
<b>ការបាញ់ដោយម៉ាស៊ីន</b>	<p style="text-align: center;"><u>ម៉ាស៊ីនបាញ់គ្មានខ្យល់</u></p> <p>កំរិតសំពាធ (Kg/cm<sup>2</sup>) : 120 – 150 ទំហំក្បាលបាញ់នៅមុំ 60° : 0.015” ទំហំក្បាលបាញ់នៅមុំ 60° ឬ 70° : 0.017”</p>

<b>ព័ត៌មានទូទៅ</b>	
<b>ការផ្ទុក</b>	ទុកក្នុងធុងបិទជិតអោយបានត្រឹមត្រូវ។ ដាក់នៅកន្លែងដែលត្រជាក់, ស្អាត, ស្ងួតនិងមានចរន្តខ្យល់ចេញចូលនៅសីតុណ្ហភាព 5°C ទៅ 40°C ។
<b>អាយុកាល</b>	36 ខែឡើងទៅ ជាមួយធុងបិទជិតត្រឹមត្រូវ។
<b>ទំហំ</b>	1 លីត្រ, 5 លីត្រ និង 18 លីត្រ
<b>ការប្រុងប្រយ័ត្ន</b>	ធានាការការពារគ្រប់គ្រាន់ និងជៀសវាងការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់លើស្បែកងាយប្រតិកម្ម ភ្នែក ជាដើម។
<b>ចំណាំ</b>	ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ឱ្យអនុវត្តចំពោះផលិតផល និងដំណើរការរបស់វាក្រោមលក្ខខណ្ឌធ្វើតេស្តសាកល្បងជាក់ស្តែង។ ដោយសារកាលៈទេសៈប្រែប្រួលហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើង ដែលផលិតផលអាចត្រូវបានអនុវត្ត សម្រាប់វិធីសាស្ត្រនៃការលាបជាក់លាក់ សូមទាក់ទងផ្នែកលក់ និងទីផ្សារនៃ JCM Nippon Paint ( Cambodia ) Co. Ltd. យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែតារាងទិន្នន័យផលិតផលរបស់យើងដោយមិនមានការជូនដំណឹងបន្ថែម។