

NIPPON PAINT EA4 CLEAR SEALER

NIPPON PAINT EA4 CLEAR SEALER គឺជាថ្នាំលាបប្តូរអាមីកអេប៊ុកស៊ីរលោងខ្ពស់ ដែលមានពីរកញ្ចប់ សម្រាប់ប្រើលើបេតុង ម្ខាងសិលា ឥដ្ឋ និងក្តារសំណង់ភាគច្រើន។ វាត្រូវបានណែនាំសម្រាប់កន្លែង ឬផ្ទៃមិនចេះពាស់ជាមួយទឹក។

លក្ខណៈនៃថ្នាំលាប

ពណ៌	: ថ្លា
សម្រេច	: រលោងខ្ពស់
Specific Gravity	: 1.00 ± 0.05 (សម្រាប់ល្បាយនៃមូលដ្ឋាន និងសារធាតុរឹង)
Solid Content	: 53 ± 2 តាមបរិមាណ (សម្រាប់ល្បាយនៃមូលដ្ឋាន និងសារធាតុរឹង)
ការកកិត	: ធន់នឹងការកកិត និងការខូចខាតមេកានិចបានល្អ
ភាពស្អិត	: ល្អឥតខ្ចោះលើផ្ទៃដែលបានរៀបចំត្រឹមត្រូវ
សីតុណ្ហភាព	: សីតុណ្ហភាពសេវាកម្មស្ថិតមានចាប់ពី 100°C

ទិន្នន័យបច្ចេកទេស

រយៈពេលស្ងួត (25-30°C)	: ស្ងួតអាចប៉ះបាន : 1 - 2 ម៉ោង		
	: ស្ងួតល្អ : 16 ម៉ោង		
រយៈពេលលាបពីលើ	: អប្បបរមា 16 ម៉ោង		
រយៈពេលល្អ	: 6- 7 ថ្ងៃ		
ចំនួនលាប	: 1 លាប		
ការគ្របដណ្តប់ទ្រីស៊ី	: 26.4 m ² ក្នុងមួយលីត្រក្នុងមួយស្រទាប់ (សម្រាប់កម្រាស់ស្រទាប់ស្ងួត 20 មីក្រូន)		
ការគ្របដណ្តប់ជាក់ស្តែង	: 21.2 m ² ក្នុងមួយលីត្រក្នុងមួយស្រទាប់ (សម្រាប់កម្រាស់ស្រទាប់ស្ងួត 20 មីក្រូន)		
វិធីសាស្ត្រអនុវត្ត	: ជក់ រ៉ូឡ័រ ម៉ាស៊ីនបង្ហាញខ្យល់ និង ម៉ាស៊ីនបាញ់គ្មានខ្យល់		
ទិន្នន័យណែនាំសម្រាប់បាញ់ថ្នាំ		ខ្យល់	គ្មានខ្យល់
	សម្ពាធចែកចាយ (kg/cm ²)	3 - 4	140 - 170
	ទំហំចុងនៅមុំ 60°	1.3 mm	0.015" - 0.017"
ការលាយ	: រ៉ូល័រ និងជក់	40% អតិបរមា	
	ម៉ាស៊ីនបាញ់ខ្យល់	40% អតិបរមា	
	ម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំគ្មានខ្យល់	10% អតិបរមា	
ល្បាយលាយ	: NIPPON SA 65 THINNER		
សមាមាត្រលាយ	: 4 ផ្នែក តាមបរិមាណនៃ NIPPON EP4 CLEAR SEALER (BASE) ទៅនឹង 1 ផ្នែក តាមបរិមាណនៃ NIPPON EP4 HARDENER។ កូរមាតិកានៃសមាសធាតុ BASE បន្តកូរ ហើយបន្ថែមមាតិកាសរុបនៃសមាសធាតុ HARDENER បន្តិចម្តងៗ បន្ត កូររហូតដល់ទទួលបានល្បាយដូចគ្នា។		
អាយុកាលប្រើប្រាស់ (25-30°C)	: 4 - 6 ម៉ោងបន្ទាប់ពីលាយរួច អាស្រ័យលើសីតុណ្ហភាពជាក់ស្តែង		

ការរៀបចំផ្ទៃ

ផ្ទៃបេតុងថ្មីកំណើ និងស៊ីម៉ង់ត៍

កម្រិតសំណើមត្រូវតែទាបជាង 6% ដោយម៉ាស៊ីនវាស់សំណើម Sovereign។ សារធាតុមិនស្ថិតស្ថេរដូចជាម្សៅ ស្រទាប់ថ្នាំលាបចាស់ ធ្នូលី និងម្ខាងសិលារដែលបកគួរតែត្រូវបានយកចេញដោយការលាងសម្អាតដោយការបាញ់ទឹកសម្អាតខ្ពស់ ឬប្រើប្រាស់មេកានិចដូចជាជក់អគ្គិសនី ឬម៉ាស៊ីនកោស មួយណាដែលសមរម្យ។ ទឹកសម្អាតខ្ពស់អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ជញ្ជាំងខាងក្រៅ។ សារធាតុកខ្វក់ ធ្នូលី និងសារធាតុផ្សេងៗគួរតែត្រូវបានយកចេញដោយការសម្អាតដោយក្រណាត់សើម។ ប្រេង ឬខ្លួនត្រូវតែត្រូវបានយកចេញដោយការសម្អាតសារធាតុរំលាយ ឬសាប៊ូបោកខោអាវខ្លាត់ស្រាល។ ទុកឱ្យផ្ទៃស្ងួតម្តងទៀត។

កម្រាលស៊ីម៉ង់ត៍ថ្មី

មាតិកាសំណើមត្រូវតែត្រួតពិនិត្យក្រោម 6% ដោយម៉ាស៊ីនវាស់សំណើម Sovereign។ វត្ថុបរិក្ខេប និងមិនស្ថិតស្ថេរដូចជាម្សៅ ធ្នូលី ឬសារធាតុកខ្វក់ និងម្ខាងសិលារបកគួរតែត្រូវបានយកចេញដោយការលាងសម្អាតដោយទឹកសម្អាតទាប។ ប្រេង ឬខ្លួនត្រូវតែត្រូវបានយកចេញដោយការសម្អាតសារធាតុរំលាយ ឬសាប៊ូបោកខោអាវខ្លាត់ស្រាល។ ទុកឱ្យផ្ទៃស្ងួតម្តងទៀត។

ការសម្អាត

សារធាតុរំលាយសម្អាត៖ សារធាតុរំលាយ SA-65។ សម្អាតឧបករណ៍ដោយប្រើសារធាតុរំលាយភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប្រើរួច។

លក្ខខណ្ឌបរិស្ថានអំឡុងពេលលាបថ្នាំ

- កុំលាបថ្នាំនៅពេលដែលសំណើមដែលទាក់ទងលើសពី 85% ឬនៅពេលដែលផ្ទៃដែលត្រូវលាបមានសីតុណ្ហភាពតិចជាង 3°C ពីលើចំណុចទឹកសន្សើម។
- កុំលាបថ្នាំនៅសីតុណ្ហភាពក្រោម 7°C។ បើមិនដូច្នោះទេ ពេលវេលាស្ងួត និងការលាបថ្នាំនឹងអូសបន្លាយពេលយូរ។
- អំឡុងពេលលាបថ្នាំ មិនគួរអនុញ្ញាតឱ្យមានអណ្តាតភ្លើង ប្រតិបត្តិការផ្សារដែក និងការដក់បារីទេ ហើយខ្យល់ចេញចូលបានល្អគឺចាំបាច់។

ព័ត៌មានសុវត្ថិភាព សុខភាព និងបរិស្ថាន៖

1. សារធាតុរាវងាយឆេះ៖ កុំប៉ះពាល់នឹងកំដៅ ផ្កាភ្លើង ឬអណ្តាតភ្លើងបើកចំហ។
2. ការប៉ះពាល់ស្បែក៖ អាចបណ្តាលឱ្យរលាកស្បែកកម្រិតមធ្យម។ ជៀសវាងការប៉ះពាល់ជាមួយស្បែកយូរ។ ប្រើស្រោមដៃធន់នឹងសារធាតុរាវងាយ។ ដើម្បីយកថ្នាំលាបចេញពីស្បែក សូមប្រើសាប៊ូ និងទឹក។
3. ការស្រូបចូល៖ រលាកផ្លូវដង្ហើម។ ប្រើតែនៅក្នុងតំបន់ដែលមានខ្យល់ចេញចូលល្អ។ កុំស្រូបចំហាយ ឬថ្នាំលាបបាញ់។ ណែនាំឱ្យប្រើឧបករណ៍ដកដង្ហើមដែលមានប្រអប់ព្រីនធីរចំហាយសរីរាង្គ។
4. ការប៉ះពាល់ភ្នែក៖ បណ្តាលឱ្យរលាកភ្នែកធ្ងន់ធ្ងរ និងព្រិលភ្នែក។ ណែនាំឱ្យប្រើវ៉ែនតាសុវត្ថិភាព/វ៉ែនតាការពារដែលមានរបាំងចំហៀង។ ក្នុងករណីប៉ះពាល់ភ្នែក សូមលាងជម្រះភ្លាមៗជាមួយទឹកឱ្យបានច្រើន ហើយស្វែងរកការព្យាបាលពីគ្រូពេទ្យ។
5. ការលេបចូល៖ មានគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើលេបចូល។ ទុកឱ្យឆ្ងាយពីភេសជ្ជៈ អាហារ និងឱ្យឆ្ងាយពីដៃកុមារ។ ប្រសិនបើលេបចូល សូមស្វែងរកការព្យាបាលពីគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់ ហើយបង្ហាញធុង ឬស្លាក។
6. ក្នុងករណីមានគ្រោះថ្នាក់ សូមរក្សាទុក និងប្រមូលការកំប៉់ដោយប្រើខ្សាច់ ឬដី ឬសារធាតុស្រូបយក។ កុំចាក់ចូលទៅក្នុងលូ ឬផ្លូវទឹក។
7. កាកសំណល់ និងធុងទទេគួរតែត្រូវបានព្យាបាល និងបោះចោលស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិជាតិ និងមូលដ្ឋាន។ ធុង និងសម្ភារៈវេចខ្ចប់ទទេគួរតែត្រូវបានយកទៅកែច្នៃឡើងវិញ សង្គ្រោះ ឬបោះចោលតាមរយៈអ្នកម៉ៅការដែលមានសមត្ថភាពសមរម្យ ឬមានអាជ្ញាប័ណ្ណ។

កំណត់ចំណាំ

ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ឱ្យអនុវត្តចំពោះផលិតផល និងដំណើរការរបស់វាក្រោមលក្ខខណ្ឌសាកល្បងជាក់លាក់។ ដោយសារតែកាលៈទេសៈចម្រុះដែលហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើង ដែលផលិតផលអាចត្រូវបានអនុវត្ត សម្រាប់ការអនុវត្តជាក់លាក់ សូមទាក់ទងផ្នែកលក់ និងទីផ្សាររបស់ Nippon Paint។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែសន្លឹកទិន្នន័យផលិតផលរបស់យើងដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងបន្ថែម។