

NIPPON PAINT MATEX SEALER

ថ្នាំលាប Nippon Paint MATEX SEALER គឺជាផលិតផលដែលមានមូលដ្ឋានជាទឹកដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន ហើយស័ក្តិសមសម្រាប់ផ្ទៃក្នុង។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីសម្រេចបាននូវភាពស្អាតជាប់កាន់តែប្រសើរ និងកែលម្អការខូចទ្រង់ទ្រាយនៃថ្នាំលាប emulsion ដោយកំហាប់ខ្ពស់នៃសារធាតុគីមីក្នុងស៊ីម៉ង់ត៍។

Product Features:

- ធន់នឹងអាល់កាឡូហ្គល
- ធន់នឹងការប្រែពណ៌
- ស្អិតជាប់ផ្ទៃបានល្អ
- ស្ថិតលឿនសម្រាប់លាបថ្នាំឡើងវិញបានយ៉ាងងាយស្រួល
- ងាយស្រួលប្រើ
- ផលិតផលដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន

ប្រភេទថ្នាំ	ផ្ទៃកាលប	សំរេច	ផ្ទៃលាប	បរិមាណ
Acrylic Emulsion	ផ្ទៃកខាងក្នុង	Matt	បេតុង, ម្ខាងសិលា, ស៊ីម៉ង់ត៍ / បេតុង, Smart Board	5 លីត្រ, 18 លីត្រ

ទិន្នន័យនៃការលាប

ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់	: ជក់, រ៉ូឡូ និង ម៉ាស៊ីនបាញ់គ្មានខ្យល់។		
ប្រវែងអាចលាបបាន	: ទ្រីស្ក: 12.0 ម ² / លីត្រ (ផ្អែកលើ 30 microns DFT)		
ល្បាយលាយ	: ប្រើទឹកស្អាត។		
	• ជក់ និងរ៉ូឡូ	: 20% អតិបរមា	
	• ម៉ាស៊ីនបាញ់គ្មានខ្យល់	: 10% អតិបរមា	
ការបាញ់ដោយម៉ាស៊ីន	<u>ម៉ាស៊ីនបាញ់គ្មានខ្យល់</u>		
	កំរិតសំពាធ (Kg/cm ²)	: 120 – 150	
	ទំហំក្បាល់បាញ់នៅមុំ 60 °	: 0.017"	
	រំលាយ	: អតិបរមា 10%	
ពេលវេលាកំរិតនៃកម្រាស់	: 30 – 40 មីក្រុន DFT (កម្រាស់ស្រទាប់ស្ងួត) លាបក្នុងមួយលើកតាមស្តង់ដារ។		
រយៈពេលស្ងួត	: ផ្ទៃស្ងួត: 10 នាទីនៅសីតុណ្ហភាព 30 ° ។		
រយៈពេលលាបពីលើ	: 2 ម៉ោងយ៉ាងតិចក្នុងលក្ខខណ្ឌធម្មតា។		

ការរៀបចំផ្ទៃ

ផ្ទៃលាបត្រូវតែស្អាត, ស្ងួត និងរឹងមាំ។	
ធូលី / ម្សៅ.....:	សម្អាតដោយក្រណាត់សើម។ ប្រេង ឬ ខ្លាញ់ត្រូវប្រើសាប៊ូដើម្បីលាង។ រួចទុកអោយស្ងួត។
សំណើម.....:	សំណើមខ្ពស់នឹងបណ្តាលឱ្យខូចទ្រង់ទ្រាយថ្នាំលាប។ សង្កេតកម្រិតខាងក្រោមមុនពេលលាប៖ > ស៊ីម៉ង់ត៍ / បេតុង: ក្រោម 6% ដោយ Sovereign 1150 Moisture meter ¹ ក្រោម 16% ដោយ Protimeter Mini BLD 2000 Moisture meter ¹ ក្រោម 60% ដោយ Lutron MS-7003 ឧបករណ៍វាស់សំណើម។
កម្ទេចកម្ទី / កាត់សំណល់.....:	ម្សៅ, ស្រទាប់ខូច, ដី, ...ល។ ត្រូវសម្អាតចេញអោយបានស្អាត និងអោយបានត្រឹមត្រូវ។
ស្បែកនិងផ្សិត.....:	សម្អាតដោយកំបិតឈូស ហើយត្រូវប្រើជាមួយ NIPPON ANTI-FUNGUS SOLUTION។ លាងសម្អាតម្តងទៀតដោយទឹកស្អាត ហើយទុកអោយស្ងួត។
ស្នាមប្រេះ.....:	បំពេញស្នាមប្រេះជាមួយនឹងសារធាតុបំពេញដែលមានសារធាតុរំលាយ ឬសារធាតុមិនរំលាយក្នុងទឹក។

ការសម្អាត

លាងសម្អាតឧបករណ៍ភ្លាមបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់រួចជាមួយទឹកស្អាត។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន

- បិទធុងឱ្យជិត ហើយទុកឱ្យឆ្ងាយពីកុមារ ឬឆ្ងាយពីអាហារ និងភេសជ្ជៈ។
- ធានាឱ្យមានខ្យល់ចេញចូលល្អក្នុងពេលលាប និងសម្ងាត់។
- អំឡុងពេលលាបថ្នាំលាប មិនត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យមានអណ្តាតភ្លើង ប្រតិបត្តិការផ្សារដែក និងការជក់បារីឡើយ។
- ពេលលាបថ្នាំលាប គួរតែពាក់ឧបករណ៍ការពារភ្នែក។
- ក្នុងករណីប៉ះពាល់នឹងភ្នែក សូមលាងសម្អាតជាមួយទឹកឱ្យបានច្រើនភ្លាមៗ ហើយស្វែងរកការព្យាបាលពីគ្រូពេទ្យ។
- យកស្នាមប្រឡាក់ចេញពីស្បែកដោយប្រើសាប៊ូ ឬទឹក។
- ថ្នាំលាបត្រូវតែរក្សាទុកក្នុងកន្លែងត្រជាក់ជានិច្ច។
- ពេលដឹកជញ្ជូនថ្នាំលាប ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន។ តែងតែទុកក្នុងតំនៃឱ្យត្រង់។
- បោះចោលកាកសំណល់ថ្នាំលាបណាមួយស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិគុណភាពបរិស្ថានសមស្រប។

ចំណាំ

ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ឱ្យអនុវត្តចំពោះផលិតផល និងដំណើរការរបស់វាក្រោមលក្ខខណ្ឌធ្វើតេស្តសាកល្បងជាក់ស្តែង។ ដោយសារកាលៈទេសៈប្រែប្រួលហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើង ដែលផលិតផលអាចត្រូវបានអនុវត្ត សម្រាប់វិធីសាស្ត្រនៃការលាបជាក់លាក់ សូមទាក់ទងផ្នែកលក់ និងទីផ្សារនៃ JCM Nippon Paint (Cambodia) Co. Ltd. យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែតារាងទិន្នន័យផលិតផលរបស់យើងដោយមិនមានការជូនដំណឹងបន្ថែម។