

## VINILEX 5170 WALL SEALER

ថ្នាំលាបជញ្ជាំង **NIPPON ACRYLIC 5170** គឺជាថ្នាំកូតដែលមានមូលដ្ឋានជាសារធាតុរំលាយ ដែលការពារថ្នាំលាបពីការខូចខាតដោយស៊ីម៉ង់ត៍។ វាធ្វើឱ្យស្រទាប់ខាងលើនៃថ្នាំលាបកាន់តែប្រើប្រាស់បានយូរនៅផ្នែកខាងក្រៅ ដោយបង្កើតជាស្រទាប់ការពារជីវីងមាំមួម។ ថ្នាំកូតស្ងួតដោយខ្លួនឯង ហើយប្រើសារធាតុអាគ្រីលីក ដើម្បីធានាបាននូវការការពារយូរអង្វែង។

**Product Features:**

- ធន់នឹងអាល់កាឡាំងដ៏ល្អឥតខ្ចោះ
- ធន់នឹងការឡើងពណ៌ដ៏ល្អឥតខ្ចោះដើម្បីការពារការប្រែពណ៌
- ជ្រាបចូលល្អសម្រាប់ការស្អិតជាប់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះ
- អាចការពារការលេចចេញឡើងវិញនៃស្នាមប្រេះនៅលើស្រទាប់ខាងក្រោមដែលមានបញ្ហា
- ស្អិតជាប់ល្អសម្រាប់ថ្នាំកូតបញ្ចប់
- ធន់នឹងផ្សិត និងស្នែ
- មិនមានផ្ទុកសំណ បារក និងលោហធាតុធ្ងន់

ប្រភេទថ្នាំលាប	ប្រភេទផលិតផល	សំរេច	ស្រទាប់ខាងក្រោមដែលបានណែនាំ	ទំហំ
Acrylic Resin Polymer	ផ្នែកខាងក្រៅ	Sheen	ស៊ីម៉ង់ត៍ បេតុង និងឥដ្ឋ	5 លីត្រ, 18 លីត្រ

**ទិន្នន័យបច្ចេកទេស**

ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ : ជក់, រ៉ូឡ័រ និង ម៉ាស៊ីនបាញ់ខ្យល់។  
 ទ្រឹស្តីបទគ្រប់ដណ្តប់ : ទ្រឹស្តី: 9.50 - 12.7 ម<sup>2</sup>/ លីត្រ (ផ្នែកលើ 30 microns DFT)  
 : រំលាយ – THINNER NIPPON ACRYLIC 3000

សារធាតុរំលាយ

- ជក់ និងរ៉ូឡ័រ : 20% អតិបរមា
- ម៉ាស៊ីនបាញ់ខ្យល់ : 20 - 30% អតិបរមា

**ម៉ាស៊ីនបាញ់ខ្យល់**

ការប្រើម៉ាស៊ីនបាញ់ : កំរិតសំពាធ ( Kg/cm<sup>2</sup> ) : 3 - 4  
 : ទំហំក្បាលបាញ់នៅមុំ 60 ° : 1.3mm  
 : រំលាយ : 20 to 30%

កម្រាស់ស្រទាប់ : 30 – 40 មីក្រុន DFT ( កម្រាស់ស្រទាប់ស្ងួត ) លាបក្នុងមួយលើកតាមស្តង់ដារ។  
 រយៈពេលស្ងួត : ផ្ទៃស្ងួត: 20 នាទីនៅសីតុណ្ហភាព 30 ° ។  
 រយៈពេលលាបពីលើ : 4 ម៉ោងយ៉ាងតិចក្នុងលក្ខខណ្ឌធម្មតា។  
 ការសម្អាត : លាងសម្អាតឧបករណ៍ភ្លាមបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់រួចជា THINNER NIPPON ACRYLIC 3000

**ការរៀបចំផ្ទៃ**

ត្រូវប្រាកដថាផ្ទៃស្អាត ស្ងួត និងមានស្ថេរភាព

សំណើម : មិនត្រូវមានសំណល់ទឹកនៅលើផ្ទៃនៃស្រទាប់ខាងក្រោម។ សំណើមត្រូវតែមាននៅក្រោម <4% ( Sovereign moisture master ) មុនពេលលាប។

ស្រទាប់មិនស្អិតស្អេ : យកស្រទាប់ស្អិតល្មន់ ធ្ងល់ដី ថ្នាំលាបដែលបកចេញជាដើម ចេញដោយប្រើទឹកបាញ់សម្អាតខ្ពស់ ឬមធ្យោបាយមេកានិចដូចជាច្រាស់ដុះ ឬ កាំបិត ឈូស អាស្រ័យលើជម្រើសដែលសមស្រប។

សារធាតុកខ្វក់ : សម្អាតធ្ងល់ និងសារធាតុដែលកខ្វក់ចេញជាមួយនឹងក្រណាត់សើម។ យកប្រេង ឬខ្លាញ់ចេញដោយប្រើសារធាតុរំលាយ ឬសាប៊ូ។ ទុកឱ្យផ្ទៃស្ងួត។

ស្នែនិងផ្សិត : សម្អាតដោយកាំបិតឈូស រួចត្រូវប្រើជាមួយ NIPPON ANTI-FUNGUS SOLUTION។ លាងសម្អាតម្តងទៀតដោយទឹកស្អាត ហើយទុកអោយស្ងួត។

ស្នាមប្រេះ : បំពេញស្នាមប្រេះជាមួយនិងសារធាតុបំពេញដែលមានសារធាតុរំលាយ ឬសារធាតុមិនរំលាយក្នុងទឹក។

**ការផ្ទុក**

បិទគំរប់ចុងឱ្យជិត។ ទុកក្នុងកន្លែងត្រជាក់ ស្ងួត និងមានខ្យល់ចេញចូលល្អ ក្នុងសីតុណ្ហភាពចន្លោះពី ៥ ទៅ ៤០ អង្សាសេ។

**ការប្រុងប្រយ័ត្ន**

- បិទធុងឱ្យជិត ហើយទុកឱ្យឆ្ងាយពីកុមារ ឬឆ្ងាយពីអាហារ និងភេសជ្ជៈ។
- ធានាឱ្យមានខ្យល់ចេញចូលល្អក្នុងពេលលាប និងសម្អាត។
- អំឡុងពេលលាបថ្នាំលាប មិនត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យមានអណ្តាតភ្លើង ប្រតិបត្តិការផ្សារដែក និងការជក់បារីឡើយ។
- ពេលលាបថ្នាំលាប គួរតែពាក់ឧបករណ៍ការពារភ្នែក។
- ក្នុងករណីប៉ះពាល់នឹងភ្នែក សូមលាងសម្អាតជាមួយទឹកឱ្យបានច្រើនភ្លាមៗ ហើយស្វែងរកការព្យាបាលពីគ្រូពេទ្យ។
- យកស្នាមប្រឡាក់ចេញពីស្បែកដោយប្រើសាប៊ូ ឬទឹក។
- ថ្នាំលាបត្រូវតែរក្សាទុកក្នុងកន្លែងត្រជាក់ជានិច្ច។
- ពេលដឹកជញ្ជូនថ្នាំលាប ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន។ តែងតែទុកក្នុងតំបន់ឱ្យត្រង់។
- បោះចោលកាកសំណល់ថ្នាំលាបណាមួយស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិគុណភាពបរិស្ថានសមស្រប។

**ចំណាំ**

ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ឱ្យអនុវត្តចំពោះផលិតផល និងដំណើរការរបស់វាក្រោមលក្ខខណ្ឌធ្វើតេស្តសាកល្បងជាក់ស្តែង។ ដោយសារកាលៈទេសៈប្រែប្រួលហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់ យើង ដែលផលិតផលអាចត្រូវបានអនុវត្ត សម្រាប់វិធីសាស្ត្រនៃការលាបជាក់លាក់ សូមទាក់ទងផ្នែកលក់ និងទីផ្សារនៃ JCM Nippon Paint ( Cambodia ) Co. Ltd. យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែតារាងទិន្នន័យផលិតផលរបស់យើងដោយមិនមានការជូនដំណឹងបន្ថែម។