

## Nippon Bodelac 9000 ALUMINIUM

Nippon Bodelac 9000 ALUMINIUM ជាមួយនឹងពន្លឺចែងចាំងខ្ពស់ ភាពធន់ល្អឥតខ្ចោះ និងលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងការច្រេះ។

**Product Features:**

- ប្រឆាំងនឹងការច្រេះ
- ធន់នឹងអាកាសធាតុ និងផ្សិត
- ការពាក់ដៅ
- រឹងមាំ និងប្រើប្រាស់បានយូរ ជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិធន់នឹងការកកិត និងអាចបត់បែនបាន

ប្រភេទថ្នាំលាប	ប្រភេទផលិតផល	សំរេច	ស្រទាប់ខាងក្រោមដែលបានណែនាំ	ទំហំ
Phenolic Resin Paint	Interior & Exterior	Gloss	លោហៈ	1 លីត្រ, 5 លីត្រ

### ទិន្នន័យនៃការលាប

វិធីសាស្ត្រនៃការលាប	ជក់, រ៉ូឡូ និង ម៉ាស៊ីនបាញ់ខ្យល់។
ការប្រើប្រាស់ថ្នាំ	ទ្រីស្ត្រ: 24.0 ម <sup>2</sup> / លីត្រ (ផ្អែកលើ 15 microns DFT)
ល្បាយលាយ	Nippon Bodelac 9000 GP Reducer <ul style="list-style-type: none"> <li>• ជក់ និងរ៉ូឡូ : 10% អតិបរមា</li> <li>• ម៉ាស៊ីនបាញ់ខ្យល់ : 10 - 20% អតិបរមា</li> </ul>
ការរៀបចំផ្ទៃ	លោហៈធាតុ : សម្អាតផ្ទៃពីការច្រេះ ឬ វត្ថុផ្សេងៗដែលជាប់ទៅនឹងផ្ទៃជាមួយជក់ដែក ឬ ក្រដាសខាត់។ ផ្ទៃត្រូវតែស្ងួតហើយស្អាតមិនត្រូវមានកាកសំណល់ ខ្លាញ់ ប្រេង ឬ វត្ថុផ្សេងៗ។ <ul style="list-style-type: none"> <li>• សម្អាត និងយកប្រេង ឬខ្លាញ់ និងធូលីដី ឬច្រេះស្រាលៗចេញពីផ្ទៃ។ អាចប្រើសម្រាប់ទាំងផ្ទៃថ្មី និងផ្ទៃលាបពណ៌។</li> </ul> លោហៈ: ទទេត្រូវតែលាបថ្នាំបឋមជាមួយថ្នាំលាបបឋម Nippon Vinilex 120 Active Primer (ស្រទាប់ទី 1)។
ការបាញ់ដោយម៉ាស៊ីន	<u>ម៉ាស៊ីនបាញ់ខ្យល់</u> កំរិតសំពាធ (Kg/m <sup>2</sup> ) : 3 - 4 ទំហំក្បាលបាញ់នៅមុំ 60° : 1.3mm រំលាយ : អតិបរមា 10 - 20%
រយៈពេលស្ងួត	: ស្ងួតអាចចេះបាន: 1 ម៉ោងនៅសីតុណ្ហភាព 30 ° ។
រយៈពេលលាបបន្ទាប់	: 18 ម៉ោងយ៉ាងតិចក្នុងលក្ខខណ្ឌធម្មតា។
ការណែនាំនៃការលាប	: លាបថ្នាំ Primer 1 ស្រទាប់ ដោយផ្អែកលើស្រទាប់ខាងក្រោមដែលបានចែងក្នុងការរៀបចំផ្ទៃ : លាបថ្នាំ Bodelac 9000 ALUMINIUM 1 2 ស្រទាប់
ការសម្អាត	: លាងសម្អាតឧបករណ៍ភ្លាមបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់រួចជាមួយ Bodelac 9000 GP Reducer ។

### ព័ត៌មានទូទៅ

SOLID CONTENT	46.0 ± 2% by weight (ផ្អែកលើពណ៌ស)
DENSITY	0.95 ± 2% kg / litre (ផ្អែកលើពណ៌ស)
បញ្ហាសីតុណ្ហភាព	កុំទុកថ្នាំលាបនៅកន្លែងដែលមានសីតុណ្ហភាពជាប់ពី 35° ឡើងទៅ អាចបណ្តាលអោយឆេះ ឬផ្ទុះបាន។
ការផ្ទុក	ទុកក្នុងធុងបិទជិតអោយបានត្រឹមត្រូវ។ ដាក់នៅកន្លែងដែលត្រជាក់ និងស្ងួត ក្នុងសីតុណ្ហភាព 5 ° C ទៅ 40 ° C។
ប្រុងប្រយ័ត្ន	រៀបរាងការលាបពណ៌នៅពេលសីតុណ្ហភាពក្រោម 10 ° C និងសំណើមលើសពី 85%។ រៀបរាងការប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយស្បែកងាយប្រតិកម្ម។ ប្រើឧបករណ៍ការពារសមស្រប។
ចំណាំ	ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ឱ្យអនុវត្តចំពោះផលិតផល និងដំណើរការរបស់វាក្រោមលក្ខខណ្ឌធ្វើតេស្តស្ថានភាពជាក់ស្តែង។ ដោយសារកាលៈទេសៈប្រែប្រួលហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើង ដែលផលិតផលអាចត្រូវបានអនុវត្ត សម្រាប់វិធីសាស្ត្រនៃការលាបជាក់លាក់ សូមទាក់ទងផ្នែកលក់ និងទីផ្សារនៃ JCM Nippon Paint ( Cambodia ) Co. Ltd. យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែតារាងទិន្នន័យផលិតផលរបស់យើងដោយមិនមានការជូនដំណឹងបន្ថែម។