

## Nippon Bodelac 9000 Gloss

Nippon Bodelac 9000 Gloss គឺជាប្រភេទថ្នាំ premium solvent-based enamel ដែលត្រូវបានបំប្លែងពីប្រេងដែលមានភាពធន់ និងប្រឆាំងនឹងស្ងួតបានយ៉ាងល្អ។

**Product Features:**

- ការពារការច្រេះ (ជាមួយថ្នាំលាបទ្រទ្រង់)
- ធន់នឹងស្ងួត ឬស្ងួត
- រឹងមាំ និងអាចលាងសម្អាតបាន
- គ្មានសារធាតុសំណល់ និងបាវត
- ស្អិតជាប់បានល្អ
- Formaldehyde-free

| ប្រភេទថ្នាំលាប           | ប្រភេទផលិតផល        | សំរេច | ស្រទាប់ខាងក្រោមដែលបានណែនាំ | ទំហំ             |
|--------------------------|---------------------|-------|----------------------------|------------------|
| Oil-Modified Alkyd paint | Interior & Exterior | Gloss | ផ្ទៃឈើ និងលោហៈ             | 1 លីត្រ, 5 លីត្រ |

### ទិន្នន័យនៃការលាប

|                     |   |
|---------------------|---|
| វិធីសាស្ត្រនៃការលាប | ជក់, រ៉ូឡូ និង ម៉ាស៊ីនបាញ់ខ្យល់។  |
| ការប្រើប្រាស់ថ្នាំ  | ទ្រីស្ត្រ: 16.0 ម <sup>2</sup> / លីត្រ (ផ្អែកលើ 30 microns DFT)   |
| ល្បាយលាយ            | Nippon Bodelac 9000 GP Reducer <ul style="list-style-type: none"> <li>• ជក់ និងរ៉ូឡូ : 10% អតិបរមា</li> <li>• ម៉ាស៊ីនបាញ់ខ្យល់ : 10 - 20% អតិបរមា</li> </ul>  |
| ការរៀបចំផ្ទៃ        | លោហៈធាតុ : ផ្ទៃដែលត្រូវលាបត្រូវតែស្អាត, ស្ងួត និងរឹងមាំ រួចត្រូវលាប Nippon Crystalux A/C Primer ។ <ul style="list-style-type: none"> <li>• មិនមែនដែក៖ លាបថ្នាំការពារ Hi-Vinyl 1102 CF Etching Primer រួចលាបថ្នាំទ្រទ្រង់ Crystalux A/C មួយស្រទាប់។</li> <li>• ដែក៖ ថ្នាំលាបថ្នាំការពារ Crystalux A/C Primer</li> </ul> ឈើ : សម្អាតដោយក្រដាសខាត់ដើម្បីខាត់អោយស្អាត បន្ទាប់មកលាប Primer NIPPON CRYSTALUX ALUMINIUM WOOD PRIMER។ ផ្ទៃដែលបានលាបថ្នាំត្រូវតែទុកឱ្យស្ងួតគ្រប់គ្រាន់មុនពេលខាត់ដើម្បីបំបាត់ភាពមិនប្រក្រតីណាមួយនៃស្រទាប់ខាងក្រោមដែលបានលាប។ |
| ការបាញ់ដោយម៉ាស៊ីន   | ម៉ាស៊ីនបាញ់ខ្យល់<br>កំរិតសំពាធ ( Kg/m <sup>2</sup> ) : 3 - 4<br>ទំហំក្បាលបាញ់នៅមុំ 60° : 1.3mm<br>រំលាយ : អតិបរមា 10 - 20%  |
| រយៈពេលស្ងួត         | : ស្ងួតអាចប៉ះបាន: 2 ម៉ោងនៅសីតុណ្ហភាព 30 ° ។   |
| រយៈពេលលាបបន្ទាប់    | : 12 ម៉ោងយ៉ាងតិចក្នុងលក្ខខណ្ឌធម្មតា។  |
| ការណែនាំនៃការលាប    | : លាបថ្នាំ Primer 1 ស្រទាប់ ដោយផ្អែកលើស្រទាប់ខាងក្រោមដែលបានចែងក្នុងការរៀបចំផ្ទៃ<br>: លាបថ្នាំ Bodelac 9000 undercoat 1 ស្រទាប់<br>: លាបថ្នាំ Bodelac 9000 Gloss Enamel 2 ស្រទាប់  |
| ការសម្អាត           | : លាងសម្អាតឧបករណ៍ភ្លាមបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់រួចជាមួយ Bodelac 9000 GP Reducer ។   |

### ព័ត៌មានទូទៅ

|                 |   |
|-----------------|---|
| SOLID CONTENT   | 66.0 ± 2% by weight (ផ្អែកលើពណ៌ស)   |
| DENSITY         | 1.14 ± 2% kg / litre (ផ្អែកលើពណ៌ស)  |
| បញ្ហាសីតុណ្ហភាព | កុំទុកថ្នាំលាបនៅកន្លែងដែលមានសីតុណ្ហភាពជាប់ពី 40° ឡើងទៅ អាចបណ្តាលអោយនេះ ឬផ្ទះបាន។  |
| ការផ្ទុក        | ទុកក្នុងធុងបិទជិតអោយបានត្រឹមត្រូវ។ ដាក់នៅកន្លែងដែលត្រជាក់ និងស្ងួត ក្នុងសីតុណ្ហភាព 5 ° C ទៅ 40 ° C។   |
| ចំណាំ           | ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ឱ្យអនុវត្តចំពោះផលិតផល និងដំណើរការរបស់វាក្រោមលក្ខខណ្ឌធ្វើតេស្តសាកល្បងជាក់ស្តែង។ ដោយសារកាលៈទេសៈប្រែប្រួលហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើង ដែលផលិតផលអាចត្រូវបានអនុវត្ត សម្រាប់វិធីសាស្ត្រនៃការលាបជាក់លាក់ សូមទាក់ទងផ្នែកលក់ និងទីផ្សារនៃ JCM Nippon Paint ( Cambodia ) Co. Ltd. យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែតារាងទិន្នន័យផលិតផលរបស់យើងដោយមិនមានការជូនដំណឹងបន្ថែម។ |