

## Nippon Bodelac 9000 Matt

Nippon Bodelac 9000 Matt គឺជាប្រភេទថ្នាំ premium solvent-based enamel ដែលត្រូវបានបំប្លែងពីប្រេងដែលមានភាពធន់ល្អ និង ប្រឆាំងនឹងផ្សិតបានយ៉ាងល្អ។

**Product Features:**

- ការការពារការច្រេះ (ជាមួយថ្នាំលាបទ្រនាប់)
- ធន់នឹងផ្សិត ឬវិស្វ
- រឹងមាំ និងអាចលាងសម្អាតបាន
- គ្មានសារធាតុសំណល់ និងបាវត
- ស្អិតជាប់បានល្អ
- Formaldehyde-free

ប្រភេទថ្នាំលាប	ប្រភេទផលិតផល	សំរេច	ស្រទាប់ខាងក្រោមដែលបានណែនាំ	ទំហំ
Oil-Modified Alkyd paint	Interior & Exterior	Matt	ផ្ទៃឈើ និងលោហៈ	1 លីត្រ, 5 លីត្រ

### ទិន្នន័យនៃការលាប

វិធីសាស្ត្រនៃការលាប	ជក់, រ៉ូឡូ និង ម៉ាស៊ីនបាញ់ខ្យល់។
ការប្រើប្រាស់ថ្នាំ	ទ្រីស្ត្រ: 15.0 ម <sup>2</sup> / លីត្រ (ផ្អែកលើ 30 microns DFT)
ល្បាយលាយ	Nippon Bodelac 9000 GP Thinner <ul style="list-style-type: none"> <li>• ជក់ និងរ៉ូឡូ : 10% អតិបរមា</li> <li>• ម៉ាស៊ីនបាញ់ខ្យល់ : 10 - 20% អតិបរមា</li> </ul>
ការរៀបចំផ្ទៃ	លោហៈធាតុ : ផ្ទៃដែលត្រូវលាបត្រូវតែស្អាត, ស្ងួត និងរឹងមាំ រួចត្រូវលាប Nippon Crystalux A/C Primer ។ <ul style="list-style-type: none"> <li>• មិនមែនដែក៖ លាបថ្នាំការពារ Hi-Vinyl 1102 CF Etching Primer រួចលាបថ្នាំទ្រនាប់ Crystalux A/C មួយស្រទាប់។</li> <li>• ដែក៖ ថ្នាំលាបថ្នាំការពារ Crystalux A/C Primer</li> </ul> ឈើ : សម្អាតដោយក្រដាសខាត់ដើម្បីខាត់អោយស្អាត បន្ទាប់មកលាប Primer NIPPON CRYSTALUX ALUMINIUM WOOD PRIMER។ ផ្ទៃដែលបានលាបថ្នាំត្រូវតែទុកឱ្យស្ងួតគ្រប់គ្រាន់មុនពេលខាត់ដើម្បីបំបាត់ភាពមិនប្រក្រតីណាមួយនៃស្រទាប់ខាងក្រោមដែលបានលាប។
ការបាញ់ដោយម៉ាស៊ីន	<u>ម៉ាស៊ីនបាញ់ខ្យល់</u> កំរិតសំពាធ ( Kg/m <sup>2</sup> ) : 3 - 4 ទំហំក្បាលបាញ់នៅមុំ 60° : 1.3mm រំលាយ : អតិបរមា 10 - 20%
រយៈពេលស្ងួត	: ស្ងួតអាចប៉ះពាល់: 2 ម៉ោងនៅសីតុណ្ហភាព 30 ° ។
រយៈពេលលាបបន្ទាប់	: 18 ម៉ោងយ៉ាងតិចក្នុងលក្ខខណ្ឌធម្មតា។
ការណែនាំនៃការលាប	: លាបថ្នាំ Primer 1 ស្រទាប់ ដោយផ្អែកលើស្រទាប់ខាងក្រោមដែលបានចែងក្នុងការរៀបចំផ្ទៃ : លាបថ្នាំ Bodelac 9000 Matt Enamel 2 ស្រទាប់
ការសម្អាត	: លាងសម្អាតឧបករណ៍ក្លាយបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់រួចជាមួយ Bodelac 9000 GP Reducer ។

### ព័ត៌មានទូទៅ

SOLID CONTENT	68.2 ± 2% by weight (ផ្អែកលើពណ៌ស)
DENSITY	1.24 ± 2% kg / litre (ផ្អែកលើពណ៌ស)
បញ្ហាសីតុណ្ហភាព	កុំទុកថ្នាំលាបនៅកន្លែងដែលមានសីតុណ្ហភាពជាប់ពី 40° ឡើងទៅ អាចបណ្តាលអោយនេះ ឬចុះបាន។
ការផ្ទុក	ទុកក្នុងធុងបិទជិតអោយបានត្រឹមត្រូវ។ ដាក់នៅកន្លែងដែលត្រជាក់ និងស្ងួត ក្នុងសីតុណ្ហភាព 5 ° C ទៅ 40 ° C។
ប្រុងប្រយ័ត្ន	ជៀសវាងការលាបពណ៌នៅពេលសីតុណ្ហភាពក្រោម 10 ° C និងសំណើមលើសពី 85%។ ជៀសវាងការប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយស្បែកងាយប្រតិកម្ម។ ប្រើឧបករណ៍ការពារសមស្រប។
ចំណាំ	ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ឱ្យអនុវត្តចំពោះផលិតផល និងដំណើរការរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្ថានភាពល្អបំផុត។ ដោយសារការលះខ្វះខាតប្រែប្រួលរូបរាងពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើង ដែលផលិតផលអាចត្រូវបានអនុវត្ត សម្រាប់វិធីសាស្ត្រនៃការលាបដាក់លាក់ សូមទាក់ទងផ្នែកលក់ និងទីផ្សារនៃ JCM Nippon Paint (Cambodia) Co. Ltd. យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែព័ត៌មានទិន្នន័យផលិតផលរបស់យើងដោយមិនមានការជូនដំណឹងបន្ថែម។