

លក្ខណៈពិសេស

Nippon Paint Gold Paint 4100 ត្រូវបានបង្កើតឡើងពីជំរ acrylic ពិសេស និងសារធាតុពណ៌មាន។ វាសាកសមសម្រាប់ការតុបតែងខាងក្នុង និងខាងក្រៅ។ វាផ្តល់នូវពន្លឺចែងចាំង និងរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាត។ ភាពធន់នឹងអាល់កាហ្វុល និង ការស្លាកពណ៌ ដ៏ល្អឥតខ្ចោះជាមួយនឹងការខាំជាប់ដ៏ល្អ។

- ធន់នឹងអាកាសធាតុ
- ការពារការស្ងួត និងផ្សិត
- ធន់នឹងអំបិល និងការស្លាកពណ៌
- ងាយស្រួលក្នុងការលាងសម្អាត

ព័ត៌មានអំពីផលិតផល

រូបរាងសម្រេច	Gloss
ប្រភេទថ្នាំ	Thermoplastic Acrylic Resin
ប្រភេទផលិតផល	ខាងក្រៅ និងខាងក្នុង
ពណ៌	#100 #200 & #300
ស្រទាប់ខាងក្រោមត្រូវបានណែនាំ	បេតុង, ម្កាងសិលា, ឥដ្ឋ, បន្ទះស៊ីម៉ង់ត៍, ល។
ទំហំ	1 L & 3.75 L
ល្បាយលាយ	Nippon Paint Gold Paint 2000 Thinner

ព័ត៌មានបច្ចេកទេស

ការគ្របដណ្តប់ទ្រឹស្តី	26 - 30	m ² /l លាបក្នុង 1 លើក (លាបដោយជក់ និងរ៉ូឡ័រ)
ការគ្របដណ្តប់ជាក់ស្តែង	6 - 7	m ² /l លាបក្នុង 1 លើក (លាបដោយម៉ាស៊ីនបាញ់ខ្យល់) ការគណនានេះផ្អែកលើការបាត់បង់ 20% ពីការគ្របដណ្តប់ទ្រឹស្តី។ ការខាតបង់ពិតប្រាកដអាចប្រែប្រួលតាមវិធីសាស្ត្រនៃកម្រិត ផ្ទៃ និងរូបរាងវត្ថុ។
ចំនួនណែនាំអោយលាប	2	លាប
ស្ងួតរហូតដល់ប៉ះបាន (25 - 30°C)	2	ម៉ោង
ស្ងួតល្អ (25 - 30°C)	7	ម៉ោង
ស្ងួតលាបពីលើ (25 - 30°C)	9	ម៉ោង

ការរៀបចំផ្ទៃ

	ផ្ទៃត្រូវតែស្ងួតហើយស្អាតមិនអោយមានធូលី ដី ខ្លាញ់ ប្រេង ឬវត្ថុផ្សេងៗជាប់លើផ្ទៃ។
ផ្ទៃចាស់	យកស្រទាប់ដែលខូច ឬថ្នាំលាបខូចចេញទាំងអស់ សំណល់មេរៀ ធូលី ផ្សិត និងស្ងួត (ជៀសវាងប្រាសលូស) ជួសជុលស្នាមប្រេះ ផ្ទៃមិនស្មើគ្នាជាមួយនឹងថ្នាំលាប Nippon Paint Vinilex Wall Putty ។ សម្អាតកន្លែងដែលមានផ្សិតដោយការខាត់ និងទុកអោយផ្ទៃស្ងួតទាំងស្រុងមុនពេលលាប បន្ទាប់មកលាបជាមួយថ្នាំលាប Nippon Paint Vinilex Bio Wash 1ដង ហើយទុកវាចោលរហូតដល់ស្ងួត។
ផ្ទៃថ្មី	ត្រូវប្រាកដថាផ្ទៃស្អាត និងស្ងួត វាត្រូវតែគ្មានភាពកខ្វក់ ជាតិខាញ់ និងកាកសំណល់ផ្សេងៗទៀត។ អនុញ្ញាតឱ្យផ្ទៃទាំងអស់ស្ងួតទាំងស្រុងមុនពេលលាប។ (យ៉ាងហោចណាស់ 28 ថ្ងៃ) ជៀសវាងការលាបពណ៌នៅពេលដែលផែនដីសំណើម និងអាល់កាហ្វុលនៃជញ្ជាំងនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់។ (ការបញ្ជាក់ថ្នាំលាបដែលបានណែនាំត្រូវឱ្យសំណើមនៃជញ្ជាំងនៅក្រោម 14% វាស់ដោយ protimeter ក្រាម 6% ដោយ Kett ម៉ូដែល HI-520 និងអាល់កាហ្វុលនៃជញ្ជាំងឱ្យនៅខាងក្រោម pH 8 ។) ជួសជុលស្នាមប្រេះ ផ្ទៃមិនស្មើគ្នាជាមួយនឹងថ្នាំលាប Nippon Paint Vinilex Wall Putty ។
លោហៈ / ដែកអ៊ីណុក / Galvanize / ស្ពាន់និងលោហធាតុ	ផ្ទៃត្រូវតែស្ងួត និងគ្មានភាពកខ្វក់ ជាតិខាញ់ និងសារធាតុកខ្វក់ផ្សេងៗ។ ស្រទាប់ខាងក្រោមដែកគួរត្រូវខាត់ ឬប្រើប្រាសលូស ដើម្បីលុបភាពកខ្វក់ និងច្រែះ។ សម្អាតធូលីនិងទុកអោយស្ងួត។

ទិន្នន័យនៃការលាប

វិធីសាស្ត្រនៃការលាប	ជក់ , រ៉ូឡូ និងម៉ាស៊ីនបាញ់មានខ្យល់		
ល្បាយលាយ	Nippon Paint Gold Paint 2000 Thinner		
ចំនួនលាប	1-2 លាប		
ផ្ទៃចាស់	លាប Nippon Ultra Block Sealer ចំនួន 1 ដង និង Nippon Paint Gold Paint 4100 undercoat ចំនួន 1 ដង		
ផ្ទៃថ្មី	លាប Nippon Ultra Block Sealer ចំនួន 1 ដង និង Nippon Paint Gold Paint 4100 undercoat ចំនួន 1 ដង		
លោហៈ / ដែកអ៊ីណុក	លាប HI-PON 20-04 STE 80 ចំនួន 1 ដង និង Nippon Paint Gold Paint 4100 undercoat ចំនួន 1 ដង		
Top Coat	លាប Nippon Paint Gold Paint 4100 ចំនួន 2 ដង		
វិធីសាស្ត្រ		<u>ម៉ាស៊ីនបាញ់ខ្យល់</u>	<u>ជក់ និងរ៉ូឡូ</u>
	ល្បាយលាយ	1:1 តាមបរិមាណ	5 %
	ចំណាំ: រាល់ឧបករណ៍ទាំងអស់ត្រូវបានសម្អាតឱ្យស្អាតជាមួយនឹង Thinner បន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់។ សម្រាប់ Thinner ការជំនួសសារធាតុ Thinner ត្រូវបានជ្រើសរើសដែលត្រូវបានអនុម័ត ឬផ្គត់ផ្គង់ដោយ Nippon Paint អាចជះឥទ្ធិពលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការផលិតផល និងចាត់ទុកជាហេតុប៉ះពាល់ដល់ការធានាផលិតផល ទោះជាបានបង្ហាញ ឬបង្កប់ន័យក៏ដោយ។		
រយៈពេលរក្សាទុកក្រោយពេលប្រើ	2 ឆ្នាំ នៅសីតុណ្ហភាព 30-35 °C		

លក្ខខណ្ឌបរិស្ថានក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការ៖

- កុំអនុវត្តនៅពេលសំណើមដែលទាក់ទងលើសពី 85% ។ សីតុណ្ហភាពនៃស្រទាប់ខាងក្រោមដែលត្រូវលាបត្រូវតែខ្ពស់ជាងចំណុចទឹកសន្សើម 3°C។
- កុំអនុវត្តនៅសីតុណ្ហភាពក្រោម 7 °C ។ បើមិនដូច្នោះទេ ពេលវេលាស្ងួត និងលាបពណ៌នឹងត្រូវពង្រីកគួរឱ្យកត់សម្គាល់។
- កំឡុងពេលលាបថ្នាំ អណ្តាតភ្លើងអាគ្រាត ប្រតិបត្តិការផ្សារ និងការដក់បារីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទេ ហើយខ្យល់ចេញចូលបានល្អគឺចាំបាច់។

ព័ត៌មានសុវត្ថិភាព សុខភាព និងបរិស្ថាន៖

- វត្តមានរោគសញ្ញា៖ កុំប៉ះពាល់នឹងកំដៅ ផ្កាភ្លើង ឬអណ្តាតភ្លើង។
- ការប៉ះពាល់ស្បែក៖ អាចបណ្តាលឱ្យរលាកស្បែកកម្រិតមធ្យម។ ជៀសវាងការប៉ះពាល់ជាមួយស្បែកយូរ។ ប្រើស្រោមដៃធន់នឹងសារធាតុរំលាយ។ ដើម្បីលុបស្នាមប្រឡាក់ចេញពីស្បែក សូមប្រើសាប៊ូ និងទឹក។
- ដង្ហើមចូល៖ រលាកផ្លូវដង្ហើម។ ប្រើតែនៅកន្លែងដែលមានខ្យល់ចេញចូលបានល្អ។ កុំដកដង្ហើមដោយចំហាយទឹក ឬបាញ់ថ្នាំ។ ឧបករណ៍ដកដង្ហើមដែលមានប្រព័ន្ធការពារសេរីត្រូវបានណែនាំ។
- ការប៉ះពាល់ភ្នែក៖ បណ្តាលឱ្យមានការរលាកភ្នែកយ៉ាងខ្លាំង និងការមើលមិនច្បាស់។ ពាក់វ៉ែនតាសុវត្ថិភាព / វ៉ែនតាដែលមានខែលចំហៀងត្រូវបានណែនាំ។ ក្នុងករណីប៉ះពាល់ភ្នែក សូមលាងទឹកភ្លាមៗ ហើយស្វែងរកការណែនាំពីគ្រូពេទ្យ។
- ការលេបចម្អិន៖ មានគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើលេប។ ទុកឱ្យឆ្ងាយពីសត្វ៖ អាហារ និងឆ្ងាយពីដៃកុមារ។ ប្រសិនបើលេបចូល សូមស្វែងរកការណែនាំពីគ្រូពេទ្យភ្លាមៗ ហើយបង្ហាញផ្ទុក ឬស្លាក។
- ក្នុងករណីមានឧបទ្វរហេតុកើតឡើង ទប់ស្កាត់ និងប្រមូលការកំពប់ដោយប្រើដីខ្សាច់ ឬដី ឬស្រូប។ កុំទុកចោលក្នុងប្រឡាយ ឬផ្លូវទឹក។
- កាកសំណល់ និងផងទទេត្រូវបានចាត់ចែង និងបោះចោលស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិជាតិ និងមូលដ្ឋាន។ ផងទទេ និងការវេចខ្ចប់ត្រូវបានយកសម្រាប់ការកែច្នៃ យកមកវិញ ឬបោះចោលតាមរយៈអ្នកម៉ៅការដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ឬមានអាជ្ញាប័ណ្ណសមស្រប។