

លក្ខណៈពិសេស

Nippon Paint Gold Paint 6000 ជាប្រភេទថ្នាំដែលមានទ្រង់ទ្រាយជាទឹកAcrylic ពិសេស និងសារធាតុពណ៌មាស។ វាសាកសមសម្រាប់ការតុបតែងខាងក្នុង និងខាងក្រៅ។ ផ្តល់នូវពន្លឺចែងចាំង និងរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាត។ ភាពធន់នឹងអាល់កាឡូហ្វ និង ការស្លោកពណ៌ ដ៏ល្អឥតខ្ចោះជាមួយនឹងការខាំជាប់ដ៏ល្អ។

- ធន់នឹងអាកាសធាតុ
- ការពារការស្លែក និងផ្សិត
- ធន់នឹងអំបិល និងការស្លោកពណ៌
- ងាយស្រួលក្នុងការលាងសម្អាត

ព័ត៌មានអំពីផលិតផល

រូបរាងសម្រេច	: Matt
ប្រភេទថ្នាំ	: Acrylic water-based paint
ប្រភេទផលិតផល	: ខាងក្រៅ និងខាងក្នុង
ពណ៌	: ជ្រើសតាមកាតាឡុក
ស្រទាប់ខាងក្រោមត្រូវបានណែនាំ	: បេតុង, ម្ខាងសិលា, ឥដ្ឋ, បន្ទះស៊ីម៉ង់ត៍, ល។
ទំហំ	: 1 L & 3.75 L
ល្បាយលាយ	: ទឹកស្អាត

ព័ត៌មានបច្ចេកទេស

ការគ្របដណ្តប់ទ្រឹស្តី	: 30 - 35	m ² /l លាបក្នុង 1 លើក (អាស្រ័យទៅលើផ្ទៃ)
ចំនួនណែនាំអោយលាប	: 1	លាប
ស្ងួតអាចប៉ះបាន (25 - 30°C)	: 30	នាទី
ស្ងួតល្អ (25 - 30°C)	: 2	ម៉ោង
ស្ងួតលាបពីលើ (25 - 30°C)	: 7	ថ្ងៃ

ការរៀបចំផ្ទៃ

	ផ្ទៃត្រូវតែស្ងួតហើយស្អាតមិនអោយមានធូលី ដី ខ្លាញ់ ប្រេង ឬវត្ថុផ្សេងៗជាប់លើផ្ទៃ។
ផ្ទៃចាស់	: សម្រាប់តំបន់ប្រេះ ជួសជុលវាជាមួយ Nippon Paint Vinilex Wall Putty ។ សម្រាប់តំបន់ដែលមានផ្សិត ឬស្លែក ឬស្រូវ សូមសម្អាតជញ្ជាំងដោយប្រើ Nippon Paint Vinilex Bio Wash ដែលជាថ្នាំសម្លាប់មេរោគ ហើយទុកវាចោល។ ទុកឱ្យជញ្ជាំងស្ងួតរយៈពេល 1-2 ថ្ងៃមុនពេលលាបថ្នាំ primer ។
ផ្ទៃថ្មី	: ត្រូវតែស្អាត និងគ្មានធូលី កខ្វក់ ជាតិខាញ់ និងវត្ថុ ផ្សេងៗទៀត។ ជញ្ជាំងត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យស្ងួតយ៉ាងហោច ណាស់ 28 ថ្ងៃជាមួយនឹងសំណើមមិនលើសពី 6% ដោយប្រើ Kett HI-520 ឬ 14% ដោយប្រើ Protimeter Mini ហើយជាមួយនឹង pH មិនលើសពី 8 ។ ប្រសិនបើផ្ទៃប្រេះឬមិនស្មើគ្នា វា ណែនាំឱ្យជួសជុលស្នាមប្រេះជាមួយនឹងសម្ភារៈដែលមានគុណភាព ឬផ្ទៃដែលសមរម្យមុនពេលលាប។

ទិន្នន័យនៃការលាប

វិធីសាស្ត្រនៃការលាប	: ជក់ និង រ៉ូឡូ
ផ្ទៃចាស់	: លាប Nippon Paint Excel Primer ចំនួន 1 ដង ប្រភេទ primer បែបប្រេង។
ផ្ទៃថ្មី	: លាប Nippon 5100 Wall Sealer ចំនួន 1 ដង ប្រភេទ primer បែបទឹក។
Middle Coat	: លាប Gold Paint ចំនួន 1 ដង ប្រភេទ primer បែបទឹក។
Top Coat	: លាប Gold Paint ចំនួន 2 – 3 ដង ប្រភេទ top coat បែបទឹក។
វិធីសាស្ត្រ	ជក់ និង រ៉ូឡូ : ល្បាយរំលាយ 10 %
ចំណាំ: រាល់ឧបករណ៍ទាំងអស់គួរតែត្រូវបានសម្អាតឱ្យស្អាតជាមួយនឹង Thinner បន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់។ សម្រាប់ Thinner ការជំនួសសារធាតុ Thinner ក្រៅពីថ្នាំដែលត្រូវបានអនុម័ត ឬផ្គត់ផ្គង់ដោយ Nippon Paint អាចជះឥទ្ធិពលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការផលិតផល និងចាត់ទុកជាមោឃៈនូវការធានាផលិតផល ទោះជាបានបង្ហាញ ឬបង្កប់ន័យក៏ដោយ។	

លក្ខខណ្ឌបរិស្ថានក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការ:

1. កុំអនុវត្តនៅពេលសំណើមដែលទាក់ទងលើសពី 85% ។ សីតុណ្ហភាពនៃស្រទាប់ខាងក្រោមដែលត្រូវលាបត្រូវតែខ្ពស់ជាងចំណុចទឹកសន្សើម 3°។
2. កុំអនុវត្តនៅសីតុណ្ហភាពក្រោម 7 °C ។ បើមិនដូច្នោះទេ ពេលវេលាស្ងួត និងលាបពណ៌នឹងត្រូវពង្រីកគួរឱ្យកត់សម្គាល់។
3. កំឡុងពេលលាបថ្នាំ អណ្តាតភ្លើងអាក្រាត ប្រតិបត្តិការផ្សារ និងការជក់បារីមិនគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតទេ ហើយខ្យល់ចេញចូលបានល្អគឺចាំបាច់។

ព័ត៌មានសុវត្ថិភាព សុខភាព និងបរិស្ថាន:

1. វត្ថុរាវងាយឆេះ។ កុំប៉ះពាល់នឹងកំដៅ ផ្កាភ្លើង ឬអណ្តាតភ្លើង។
2. ការប៉ះពាល់ស្បែក: អាចបណ្តាលឱ្យរលាកស្បែកកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរ។ ជៀសវាងការប៉ះពាល់ជាមួយស្បែកយូរ។ ប្រើស្រោមដៃធន់នឹងសារធាតុរំលាយ។ ដើម្បីលុបស្នាមប្រឡាក់ចេញពីស្បែក សូមប្រើសាប៊ូ និងទឹក។
3. ដង្ហើមចូល: រលាកផ្លូវដង្ហើម។ ប្រើតែនៅកន្លែងដែលមានខ្យល់ចេញចូលបានល្អ។ កុំដកដង្ហើមដោយចំហាយទឹក ឬបាញ់ថ្នាំ។ ឧបករណ៍ដកដង្ហើមដែលមានប្រព័ន្ធការពារសេរីរាងត្រូវបានណែនាំ។
4. ការប៉ះភ្នែក: បណ្តាលឱ្យមានការរលាកភ្នែកយ៉ាងខ្លាំង និងការមើលមិនច្បាស់។ ពាក់វ៉ែនតាសុវត្ថិភាព / វ៉ែនតាដែលមានខែលចំហៀងត្រូវបានណែនាំ។ ក្នុងករណីប៉ះនឹងភ្នែក សូមលាងទឹកភ្លាមៗ ហើយស្វែងរកការណែនាំពីគ្រូពេទ្យ។
5. ការលេបថ្នាំ: មានគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើលេប។ ទុកឱ្យឆ្ងាយពីភេសជ្ជៈ អាហារ និងឆ្ងាយពីដៃកុមារ។ ប្រសិនបើលេបចូល សូមស្វែងរកការណែនាំពីគ្រូពេទ្យភ្លាមៗ ហើយបង្ហាញធុង ឬស្លាក។
6. ក្នុងករណីមានឧបទ្វរហេតុកើតឡើង ទប់ស្កាត់ និងប្រមូលការកំពប់ដោយប្រើដីខ្សាច់ ឬដី ឬស្រូប។ កុំទុកចោលក្នុងប្រឡាយ ឬផ្លូវទឹក។
7. កាកសំណល់ និងធុងទទេគួរត្រូវបានចាត់ចែង និងបោះចោលស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិជាតិ និងមូលដ្ឋាន។ ធុងទទេ និងការវេចខ្ចប់គួរតែត្រូវបានយកសម្រាប់ការកែច្នៃ យកមកវិញ ឬបោះចោលតាមរយៈអ្នកម៉ៅការដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ឬមានអាជ្ញាប័ណ្ណសមស្រប។